

进口钨铜W80

产品名称	进口钨铜W80
公司名称	东莞长安广毅荣模具钢材经营部
价格	420.00/kg
规格参数	
公司地址	东莞长安沙头工业区
联系电话	0769-85093096

产品详情

进口钨铜合金 CUW75钨铜板 钨铜圆棒 钨铜电极硬度 钨铜合金的主要运用 钨铜合金的特性：

钨铜（银）合金综合了金属钨和铜（银）的优点，其中钨熔点高(钨熔点为3410 ，铁的熔点1534)，密度大(钨密度为19.34g/cm³，铁的密度为7.8g/cm³)；铜（银）导电导热性能优越，钨铜（银）合金(成分一般范围为CUW90~CUW50)微观组织均匀、

耐高温、[强度高](#)

、耐电弧烧蚀、密度大；导电、导热性能适中，[广泛应用于耐](#)

高温材料、高压开关用电工合金、电加工电极、[微电子材料](#)

，做为零部件和元器件广泛应用于航天、航空、电子、电力、冶金、机械、体育器材等行业。

广毅荣欢迎您！

铜钨合金电火花电极、铜钨合金高压放电管电极、铜钨合金电子封装材料

产品名称	牌号	密度g/cm ³	导电率 (IACS)
硬度 (HB)	软化温度 ()	钨铜	CuW50% 11.85
54	115	900 钨铜	
CuW55%	12.3	49	
125	900	钨铜	CuW60%
12.75	47	140	
900	钨铜	CuW65%	
13.3	44	155	
900	钨铜	CuW70%	
13.8	42	175	

900	钨铜	CuW75%	
14.5	38	195	
900	钨铜	CuW80%	15.15
34	220	900	

钨铜	CuW85%	
15.9	30	240
900	钨铜	CuW90%
16.75	27	260
900		

钨铜合金的规格如下：圆棒：1)：直径2.0mm-20.0mm现货 2)：特殊规格可按客户要求订货/裁切。
3)：钨铜圆棒的公差可根据客户要求严格执行。4)：钨铜圆棒单价按件卖。板料：
1)：厚度2.0mm起现货 2)：宽度/长度为标准尺寸，如有特殊规格可按客户要求订货/裁切。
3)：钨铜板块价格以材质为主以KG计算。

钨铜实物展示图（图片全权出自广毅荣，乃广毅荣实物拍摄，请勿转载盗用）

《钨铜特性》：

广毅荣铜钨合金综合铜和钨的优点,高强度/高比重
/耐高温/耐电弧烧蚀/导电电热性能好/加工性能好,采用高
品质钨粉及[无氧铜粉](#),[广毅荣应用](#)等静压成型(高温烧结-渗铜),
保证产品纯度及准确配比,组织细密,性能优异.断弧性能好，导电性好,导热性好,热膨胀小。

【钨铜银钨使用注意事项】 开封时请确认产品没有欠缺、裂缝或其他异常情况。
钨铜银钨比重比钢铁产品大。使用时请充分注意，防止产品掉落砸伤手或脚。

【产品形状上的注意事项】

钨铜产品铣床整形加工、[车床整形加工](#)、磨床加工后的产品外观不相同，属正常现象。

【钨铜银钨加工注意事项】 1.切削加工 钨铜银钨合金在制作尖角薄壁时可能会由于撞击或过大的加工负荷力而发生欠缺。钨铜银钨合金产品在进行通孔钻削时
请注意在即将通孔时进给负荷力，避免发生加工欠缺。

钨铜银钨合金无磁性，广毅荣公司烦请可以客户在作业之前确认产品已固定牢固。

2.放电加工、线切割加工 钨铜银钨产品放电以及线切割速度相对缓慢，属正常现象。

【钨铜银钨电镀注意事项】

钨铜银钨合金属于金属粉末结晶，[电镀前处理请避免强酸](#)
、强碱性清洁，以免表面金属颗粒脱落影响电镀效果。

钨铜应用:

钨铜是利用高纯钨粉优异的金属特性和高纯紫铜粉的可塑性、高导电性等优点,经静压成型、高温烧结、溶渗铜的工艺精制而成的复合材料。断弧性能好,导电导热好,热膨胀小,高温不软化,高强度,高密度,高硬度。
用途: 1.电阻焊电极：综合了钨和铜的优点,耐高温、耐电弧烧蚀、强度高、比重大、导电、导热性好,易于切削加工,并具有发汗冷却等特性,由于具有钨的高硬度、高熔点、抗粘附的特点,经常用来做有一定耐磨性、抗高温的凸焊、对焊电极。 2.高压放电管电极：高压真空放电管在工作时,触头材料会在零点几

秒的时间内温度升高几千摄氏度,而钨铜的抗烧蚀性能、高韧性,良好的导电、导热性能给放电管稳定的工作提供必要的条件。3、航天用高性能材料

钨铜材料具有高密度、发汗

冷却性能、高温强度高及耐冲刷烧蚀等性能,在[航天工业中用作导弹](#)

、火箭弹的喷管喉衬,燃气舵的组件、空气舵、头罩及配重等。4、真空触头材料触头材料必须有非常好的机械加工性能和抗热震性,由于接触和开断时打弧,触头材料会在零点几秒的时间内温度升高几千摄氏度。我公司生产的W-Cu触头材料由于其优异的物理性能而被广泛的使用。

优点:高的抗烧蚀性能、[高韧性](#)、[良好的导电](#)、导热性能。机加工性能好。

交货状态:与铜、钢等支撑件联结好的各种形状的W-Cu触头 半成品:未加工的各种熔渗、铸造材料;未加工的各种触头,焊接或铜焊在铜或钢等支撑件上;焊接或铜焊加工。5、电火花加工用电极 在用电火花加工硬质合金产品时,由于WC的特殊性能使铜或石墨电极的损耗相当快,对于这种材料的电火花加工,我公司-广毅荣专业代理的进口日本W-Cu电极是最适合的。产品性能:广毅荣钨铜高的电腐蚀速度,低的损耗率,精确的电极形状,优良的加工性能,被加工件WC表面质量好。

产品类型:棒材、管材、板材6、电子封装材料

W-Cu电子封装材料,既[具有钨的低膨胀特性](#)

,又具有铜的高导热特性,尤为可贵的是,其热膨胀系数和导热导电性能可以通过调整材料的成分而加以设计,因而给该材料的应用带来了极大的方便。我们采用高纯的优质原料,经压制成形、高温烧结及熔渗后,得到性能优良的W-Cu电子封装材料及热沉材料。广毅荣适用于与大功率器件封装的材料,如基片、下电极等;高性能的引线框架;军用和民用的热控装置的热控板和散热器等广毅荣。

优点:具有与不同基体相匹配的热膨胀系数

及高的热导率;[优良的高温稳定性及均一性](#);优良的加工性能;6.钨铜复合电极:

钨铜与铁结合的复合电极,杜绝以往此工艺使用焊接复合中存在的孔隙、裂缝问题。

钨铜铁复合电极为[钨铜](#)、铁两种材料复合而成,结合强度高、导电性能好。

- 1)、钨铜、铁的合理搭配,使其力学性能更加合理,使用更加方便。小型精密电极加工中的变形问题得到了很好的解决;
- 2)、可将电极直接吸附在磁性工作台上磨削,其加工后的平面度、表面光洁度和尺寸精密度是其它加工方法无法比及的。[在大平面电极的加工中](#)尤显其优越性;
- 3)、磨削后的电极基准再现性好,特别适合需多工序组合工的电极;
- 4)、多个电极可同时加工,可大大提高工作效率;
- 5)、损耗的电极经磨削可重复使用,使用率高,大幅提高工作效率,降低加工成本

我公司-广毅荣保证真诚,效益,积极,负责是我们的态度.材质的保证,供货的效率,客户的信任是我们驻足市场开创市场的根基,我公司保证所提供材料的真实性并随货附带原产材质证明及SGS

[的显微镜硬度仪等高精度](#)

仪器进行严格的检测,力求满足客户对材料的精细要求!。我们希望并努力为客户提供长期及时的供货资源,力求与广大客户形成稳定的友谊合作关系达成双赢效应,我们的宗旨是:

让最好的企业成为广毅荣的客户, 让广毅荣的客户成为最好的企业!

(详情请咨询: 0769-85093096/13686091231谢谢!) 广毅荣诚信通ID:gyrmjgc

http://athena.china.alibaba.com/favorites/add_to_favorites.htm?content_type=COMPANY&content_id=7718869
更多介绍请点击

出厂随货附带材质证明及SGS报告

(请登录http://rsts.cn.sgs.com/chn/cheres_cn.asp SGS报告查询真伪)

虽然我们一直被模仿，但是我们一直再努力，我们所做的就是你想要的。

1. 为保障买家共同权益!烦请各位买家在快递公司宝贝送至时,仔细检查外观是否完整无破损,并检查宝贝品种和数量后，且确认宝贝完好无损后,再在快递单上签字,谢谢!
2. 如买家**验收当场发现**
宝贝品种/数量与购买不符,请拒绝签收快递单，并马上和我们联系。谢谢！切记！切记！！！！
3. 买家在快递单签收后，即表示宝贝品种数量正确无误且完好，广毅荣失去了对快递公司索赔的权力！特此说明~~ (如买家不在,请买家告知同事或门卫请他们仔细检查确认**无误后**再在快递签字，谢谢！)
4. 广毅荣所卖产品都是经过精挑细选，如遇产品质量问题请第一时间联系客服，