

MUF-960三聚氰胺改性脲醛树脂胶粉

产品名称	MUF-960三聚氰胺改性脲醛树脂胶粉
公司名称	江门市绿源粘合原料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省江门市新会区三江官田利生工业园
联系电话	13672900300

产品详情

用途：用于层压板、弯曲木、胶合板、薄木贴面、复合板材的粘合。

特点：MUF-960胶粉符合国际通行的E1级游离甲醛含量标准。并符合日本JAS，中国GB类浸渍剥离实验标准。该产品为单组份。无需加入固化剂，本产品很好的粘接强度，由于其强度高、防水优、固化快、运输贮存方便等优越性能。

物料性质：

IA：粉末指标

外观	灰白色粉末
细度	95%以上通过100目标准筛
游离甲醛	1.5%以下
水分	2%
贮存期	常温下、干燥阴凉处密封贮存25 至少9个月

IB. 50%溶液：胶粉2：水1（25）

PH:	5.0 ~ 5.5
粘度:	1500-5000 mpas
活性期:	3-4小时

胶混合液：在使用前将粉末树脂加水搅拌溶成胶液。最合适水温为20-25。

适用设备：热压机，高频机

使用方法：先将胶粉以胶：水=2：1（重量比）的比例，将胶粉在水中充分溶解，直至胶液中无固体物存在，胶液调制好以后即可涂胶。

加热固化操作：

被胶接件按上述涂胶量及施加压力，于100℃下加压3-7min。