

ABS PA-756S 台湾奇美 增强 高抗冲 薄壁制品 家用日杂 注塑 挤出

产品名称	ABS PA-756S 台湾奇美 增强 高抗冲 薄壁制品 家用日杂 注塑 挤出
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:ABS 型号:PA-765S 产地:台湾奇美
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

产品详情

品牌

ABS PA756S 台湾奇美

产地

台湾

牌号

PA-756S

销售方式

品牌经销

加工级别

注塑级，挤出级

厂家(产地)

台湾奇美

特性级别

高抗冲，增强级，高流动

用途级别

薄壁制品，通用级

厂商

余姚同源塑化有限公司

品名

台湾奇美 ABS

是否进口

否

可售卖地

全国

类型

标准料

货号

ABS PA-756S

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位	
物理性能	比重	ASTM D-792	1.05	23/23	
	熔体流动速率	200 × 5kg	ASTM D-1238	7.6	g/10min
	熔体流动速率	220 × 10kg	ASTM D-1238	70	g/10min
机械性能	引张强度	ASTM D-638	370	kg/cm ²	
	IZOD冲击强度	1/4"	ASTM D-256	18	kg.cm/cm
	弯曲弹性率	ASTM D-790	2.4 × 10 ⁴	kg/cm ²	
	弯曲强度	ASTM D-790	8520	lb/in ²	
	IZOD冲击强度	1/8"	ASTM D-256	20	kg.cm/cm
	引张强度	ASTM D-638	5250	lb/in ²	
	伸长率	ASTM D-638	30	%	
	洛氏硬度	ASTM D-785	113	R	
	弯曲弹性率	ASTM D-790	3.4 × 10 ⁵	lb/in ²	
	IZOD冲击强度	220 × 10kg	ASTM D-256	3.3	ft.lb/in
	IZOD冲击强度	1/8"	ASTM D-256	3.7	ft.lb/in
热性能	弯曲强度	ASTM D-790	600	kg/cm ²	
	维卡软化点	ASTM D-1525	105		
	热变形温度	ASTM D-648	99(210)		

燃烧性	File No. E56070	1/16"HB	
	ULC-UL		
热变形温度	ASTM D-648	89(192)	?H
维卡软化点	ASTM D-1525	221	?H