

日本SKH51冲压高速钢,SKH51价格

产品名称	日本SKH51冲压高速钢,SKH51价格
公司名称	广东冠信模具钢材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市寮步镇泉塘新围村
联系电话	0769-81011655 13712955500

产品详情

日本日立SKH-51高耐磨高韧性高速钢 产地：日本日立特殊钢 品牌：日本日立 主要化学成份：

C碳：0.85 Si矽：0.45 Mn锰：0.45 Cr铬：4.00 W钨：5.80 V钒：1.80 Mo钼：4.80

P磷：0.03 S硫：0.01 锻造：1.100~900

退火：加热至800-850，在此温度中停留二~四小时，在炉中任其渐冷。

淬火：先预加热至550-600，次加热至950，再加热至a：1，220~1250；

b：1，200~1230。在油中淬硬，但油温必须先保温40-60

(a.一般工具；b.形式复杂式需要韧性之工具)

回火：加热至550-570，在此温度中停留，然后在静止空气中冷却，回火必须重复二次

硬度：HRC63 以提供日本日立SKH51高韧性高速钢最新价格信息，精料加工，热处理等。