

环氧树脂粘接胶水

产品名称	环氧树脂粘接胶水
公司名称	东莞市发业电子材料厂
价格	65.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞
联系电话	0769-89974833 18046908687

产品详情

东莞市发业电子材料厂

双组份粘接胶系列

环氧树脂8168AB

一、产品介绍：

可加温或常温固化粘接胶，绝缘性及耐湿性佳，应用于：

汽车空气滤清器、高（低）频变压器、工艺品、饰品、玩具、塑料、电感线圈、木制品、金属、陶瓷、体育用品等产品的粘接固定。

二、规格：

型 号	主剂8168A	固化剂8168B
颜色外观	透明或其它颜色	透明或其它颜色

比 重	1.05-1.36g/ml	1.03g/ml
粘 度	20000-25000cps	1200-2900cps
保存期	3个月	3个月

三、混合比例：A：B=2：1（重量比）。

四、固化时间：常温2-3小时基本固化。

五、可使用时间：主剂和固化剂混合后25 时为20-30分钟。

其操作时间、固化时间、颜色、浓稀度、重量比可根据客户要求适当调整。

六、固化物特性：

诱电损失	1khz	0.01
抗压强度	Kg/cm ²	18-22
抗拉强度	Kg/cm ²	16-18
收缩率	%	0.55-0.6
体积电阻	ohm-cm	1X10 ¹⁵
表面电阻	ohm	1.2 × 10 ¹⁴
耐电压	kv/mm	15-18

七、操作注意事项：

1、要灌注密封的部位需保持干燥、清洁、工作场所保持通风；

2、操作时，须按标准重量配比，混合并搅拌均匀，搅拌时注意搅拌器四周与底部，都须均匀混合。本品

混合后会逐渐固化，其粘稠度也会逐渐上升；

- 3、温度和混合量的多少会影响到可使用时间的长短，在大量使用前，请少量试用，掌握产品的使用技巧，以免造成损失。
- 4、有极少数人长时候接触胶液会产生轻度皮肤过敏，建议使用时戴防护手套，粘到皮肤上请用酒精擦去，并清洗干净；
- 5、混合后材料请尽快使用完毕。