

# 铁钝化工厂 苏州森能环保 镇江铁钝化

产品名称	铁钝化工厂 苏州森能环保 镇江铁钝化
公司名称	苏州森能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区塔园路379号
联系电话	15850195986 15850195986

## 产品详情

苏州森能环保科技有限公司是从事高压水射流和化学清洗的企业，包括不锈钢表面酸洗钝化、不锈钢钝化、不锈钢焊缝酸洗钝化，欢迎来电咨询！

### 不锈钢敏化条件下酸洗的控制

某些不锈钢由于不良热处理或焊接造成敏化，采用HNO<sub>3</sub>&HF酸洗可能会产生晶间腐蚀，由晶间腐蚀引起的裂缝在运行时，或清洗时，或随后加工中，能够浓缩卤化物，而引起应力腐蚀。这些敏化不锈钢一般不宜用HNO<sub>3</sub>+HF溶液除磷或酸洗。在焊后如必须进行这种酸洗，应采用超低碳或稳定化的不锈钢。

苏州森能环保科技有限公司是从事高压水射流和化学清洗的企业，包括不锈钢表面酸洗钝化、不锈钢钝化、不锈钢焊缝酸洗钝化，欢迎来电咨询！

### 酸洗钝化用法：

根据不锈钢的材质和氧化皮严重程度不同，镇江铁钝化，可以用原液或按1：1~4的比例加水稀释后使用；铁素体、马氏体和镍含量低的奥氏体不锈钢（如420、430、200、201、202、300、301等）稀释后使用，镍含量较高的奥氏体不锈钢（如304、321、316、316L等）用原液浸泡；一般常温或加热到50~60度后使用，浸泡3-20分钟或更长时间（具体时间和温度用户根据自己的试用情况确定），至表面污垢完全清除，成均匀银白色，形成均匀致密的钝化膜为止，处理完成后取出，用清水冲洗干净，铁钝化工厂，z好再用碱水或石灰水冲洗中和。

苏州森能环保科技有限公司是从事高压水射流和化学清洗的企业，包括不锈钢表面酸洗钝化、不锈钢焊

缝酸洗钝化，欢迎来电咨询！

通过酸洗钝化，使铁与铁的氧化物比铬与铬的氧化物优先溶解，去掉了贫铬层，造成铬在不锈钢表面富集，铁钝化厂家，这种富铬钝化膜的电位可达 + 1.0V(SCE)，接近的电位，提高了抗腐蚀的稳定性.不同的钝化处理也会影响膜的成份与结构，从而影响不锈性，铁钝化报价，如通过电化学改性处理，可使钝化膜具有多层结构，在阻挡层形成CrO<sub>3</sub>或Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>，或形成玻璃态的氧化膜，使不锈钢发挥z大的耐腐蚀性.

铁钝化工厂-苏州淼能环保(在线咨询)-镇江铁钝化由苏州淼能环保科技有限公司提供。苏州淼能环保科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。苏州淼能环保——您可信赖的朋友，公司地址：苏州高新区塔园路379号，联系人：张总。