

高光ABS 韩国LG XG-570

产品名称	高光ABS 韩国LG XG-570
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:ABS 型号:XG-570 产地:韩国LG
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

产品详情

牌号

XG-570

厂商

韩国LG

产地

韩国

加工级别

注射成型

厂家(产地)

LG化学

特性级别

高光，抗划伤性高

用途级别

LCD 应用，电气/电子应用领域

规格级别

25/KG

颜色

本色, 黑色

可售卖地

全国

材质

ABS

LG ABS XG570 物性表

基础编号
特性

E67171-100057882

高光

抗划伤性高

用途

流动性高

LCD 应用

加工方法

电气/电子应用领域

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法

1.06

熔流率 (熔体流动速率) (220 ° C/10.0 kg)

21

硬度额定值单位制测试方法

115

抗冲击强度额定值单位制测试方法

49.0

伸长率2(断裂, 3.20 mm)

30

弯曲模量3(6.40 mm)

2890

弯曲强度4(屈服, 6.40 mm)		82.4
悬臂梁缺陷值强度测试方法 23 ° C, 3.20 mm	ASTM D256	180
23 ° C, 6.40 mm		180
韧性能变值温度制测试方法未退火, 3.20 mm)		87.0
可燃性等级测试方法 1.60 mm	UL 94	HB
3.20 mm		HB
冲击信息额定值测试方法		No Crack
注脚值单位制		80.0 到 90.0
干燥时间		3.0 到 4.0
建议的*大水分含量		0.010
料筒后部温度		180 到 200
料筒中部温度		190 到 210

料筒前部温度	200 到 220
射嘴温度	200 到 230
加工（熔体）温度	200 到 220
模具温度	40.0 到 60.0
背压	29.4 到 58.8
螺杆转速	30 到 60