

黑色加纤pc沙伯基础(原GE) 500R-739防火V0

产品名称	黑色加纤pc沙伯基础(原GE) 500R-739防火V0
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	18.50/千克
规格参数	厂家(产地):沙伯基础(原GE) 型号:500R-739 特性级别:防火V0
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

产品详情

产品说明:

10% GR PC. Optimum combination of high modulus plus excellent impact strength and flame retardance.
Internal mold release.

供货地区

亚太地区

填料/增强材料

玻璃纤维增强材料, 10% 填料按重量

添加剂

脱模

特性

刚性, 高耐热性, 高抗撞击性, 良好中等粘性阻燃性

加工方法

注射成型

物理性能

额定值

单位制

测试方法

比重

ASTM D792

--

1.27

g/cm

--

1.25

特定体积

0.802

cm/g

ASTM D792

熔流率 (熔体流动速率) (300 ° C/1.2 kg)

7.5

g/10 min

ASTM D1238

收缩率 - 流动 (3.20 mm)

0.20 到 0.40

%

内部方法

吸水率

ASTM D570

24 hr

0.12

平衡, 23 ° C

0.31

室外适用性

f2

UL 746C硬度

额定值

洛氏硬度

ASTM D785

M 级

85

R 级

124

机械性能

额定值

抗张强度 3

ASTM D638

屈服

66.2

MPa

断裂

55.2

伸长率 3

8.0

15

弯曲模量 4 (50.0 mm 跨距)

3450

ASTM D790

弯曲强度 4 (屈服, 50.0 mm 跨距)

103

ASTM D790

泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 转轮)

11.0

mg

ASTM D1044冲击性能

额定值

悬臂梁缺口冲击强度 (23 ° C)

110

J/m

ASTM D256

无缺口悬臂梁冲击 (23 ° C)

2100

ASTM D4812

落锤冲击 (23 ° C)

102

J

ASTM D3029

拉伸冲击强度 5

158

kJ/m

ASTM D1822

