真空吸塑胶 映辉牌 皮革、木材类

产品名称	真空吸塑胶 映辉牌 皮革、木材类
公司名称	连云港市映辉胶业有限公司
价格	35.00/吨
规格参数	型号:YH-1 品牌:映辉牌 粘合材料类型:皮革、木材类
公司地址	连云港经济技术开发区大浦工业区临浦路12号
联系电话	0518-82340221 13905133227

产品详情

型号	YH-1	品牌	映辉牌
粘合材料类型	皮革、木材类	有效物质≥	52（%）
剪切强度	6（MPa）	保质期	６（个月）
执行标准	企标		

真空吸塑胶为单组份或双组份水溶性乳胶，具有低粘度值及良好喷雾性能。

热活化贴合pvc皮，即在真空条件下将pvc皮贴合到木材表面，如：音箱．电脑台．橱柜．免漆门．办公桌等表面贴合pvc皮.

产品用途：

建议粘合pvc和中密度纤维板、刨花板。适用于真空吸塑成形机，非常适合使用薄pvc。混合催化剂使用，具有特殊的抗热、冷性能。

技术指标：

粘合剂类形：水溶性乳胶布氏粘度值：约350—550cps固体含量：约51.5—53.5%外观：白色最低成膜温度：4°C混合5%（重量比）催化剂20°C的使用期：24小时清理：在粘合剂还没有完全干涸前用水清洗

建议操作条件：

使用过程所需条件取决于板材种类，行使材料、尺寸、含水率、机械性能、车间温度和相对湿度。

基材、环境及粘接温度：15—25°C涂布量：70—100g/m2压力时间80-100°C：几分种至5分钟基材含水率：8-12%热活化温度：80—100°C

良好条件：

和催化剂均匀地混合使用。建议催化剂使用为2-5%（重量比）。胶层在超过30分钟20°C室温下，利用热活化原理加压pvc以粘合基材。还没涂布粘合剂前，基材表面必须完全清洁及没有灰尘。涂布粘合后完全干涸时，尽早热活化粘合基材及复盖材料。

注意事项：

防止冷冻，在低温储存条件下（不低于10℃），储存时间大约是在生产期后六个月。在应用前，粘合剂必须搅匀，装有粘合剂的容器必须盖紧，以防止粘合剂表面干化及被污染。不要与其他不同性质的粘合剂混合使用，建议“ 先进—先用 ”，循环使用。

包装：20公斤塑料桶