

# 泰州市防腐油漆附着力检测 防腐涂料电火花试验

产品名称	泰州市防腐油漆附着力检测 防腐涂料电火花试验
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	防腐油漆附着:防腐涂料电火花试验 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

油漆附着力是指油漆膜与被涂物表面之间或涂层之间相互结合的能力。中钢国检可对油漆进行全项检测。油漆涂料的质量就表现在是不是上色牢固，也就是术语上的附着力，附着力是一项重要的技术指标。

检测样品：乳胶漆、底漆、面漆、防腐漆、汽车漆、船舶漆、防腐涂料、防污涂料、耐候涂料、耐热涂料以及船底漆、船壳漆、甲板漆、标志漆、油舱漆、电瓶仓漆、压载水舱涂料、舱涂料、生活舱涂料和其他特殊功能涂料等。

油漆检测项目：附着力（划格法）

漆膜划格法检测标准：色漆和清漆漆膜的划格试验GB/T 9286-1998、ASTM 3359-2002《胶带法测定附着力》、ISO 2409-2007《色漆和清漆一划格试验》。

检测仪器：切割刀具、导向和刀刃间隔装置、软毛刷、透明的压敏胶粘带、目视放大镜。

附着力划格法实验结果分级：

0级：切割边缘完全平滑，无一格脱落；

1级：在切口交叉处有少许涂层脱落，但交叉切割面积受影响不能明显大于5%。

2级：在切口交叉处或沿切口边缘有涂层脱落，受影响的交叉切割面积明显大于5%，但不能明显大于15%。

3级：涂层沿切割边缘部分或全部以打碎片脱落和或在格子不同部位上部分或全部剥落，受影响的交叉切割面积明显大于15%，但不能明显大于35%。

4级：涂层沿切割边缘大碎片剥落和或一些方格部分或全部出现脱落。受影响的交叉切割面积明显大于35%，但不能明显大于65%。

5级：剥落的程度超过4级。