

国泰竖丝防火隔离带 竖丝防火隔离带生产厂家

产品名称	国泰竖丝防火隔离带 竖丝防火隔离带生产厂家
公司名称	廊坊国泰化工建材有限公司
价格	40.00/普通
规格参数	
公司地址	廊坊市大城县十王堂工业区
联系电话	0316-5733333 15133611888

产品详情

国泰竖丝防火隔离带 竖丝防火隔离带生产厂家 性能特点 1、优越的防火性能：竖丝岩棉复合板采用的材料均为A级不燃材料。水泥纤维板判定指标(A级)炉内平均温度 50 ;持续燃烧时间 20s;质量损失 50% .本产品指标分别是炉内平均温度=19 ;持续燃烧时间=0s;质量损失=13%。岩棉的燃烧性能检测结果A级不燃材料。

2、良好的保温性能：

复合岩棉板中的是采用优质岩棉复合而成的。标准要求导热系数W/(m , K) 0.044

;憎水率 98.0%;吸水率 5%;热荷重收缩度 600

,本产品导热系数W/(m , K)=0.043;憎水率=98.30%;吸水率=3.6%;热荷重收缩度=660 。

3、优越的耐侯性能和抗冲击性能：复合岩棉板中的饰面板是采用高强耐侯的水泥纤维板作为防护层。

标准密度g/cm³1.4 < D 1.7,检测密度g/cm³=1.6;标准吸水率 28%,检测吸水率21%;标准抗冻性无破裂无分层,检测抗冻性无破裂无分层;标准耐湿率 0.23%,检测耐湿率=0.13%;标准抗折强度气干 18MPa饱水 14 MPa,检测抗折强度气干=19MPa饱水=15MPa;标准抗冲击强度 2.0KJ/m²,检测抗冲击强度=4.0KJ/m²

4、干挂安装方便快捷、工期短降低工程造价：复合岩棉板在实际施工过程中,由于采用特殊安装链接件连接,不受施工温度的影响,所以既缩短工期也降低了造价。

5、外装饰面可有多种选择：

复合岩棉板外饰面层可有多种选择，如：氟碳漆、真石漆、各种涂料、金属板、仿石材、瓷砖等。

安装步骤 1、按复合岩棉板尺寸在墙上用 6钢膨胀螺栓锚卡件（复合板横向布置时，每块板两块卡件，复合板竖向布置时，板上下左右各一个卡件）； 2、用粘接砂浆粘接岩棉复合板，条形点粘；抹3~5厚抗裂砂浆，内压一层玻纤网格布，以确保牢固可靠。固定件个数按设计说明要求设置。

3、抹底层聚合物砂浆：（1）聚合物砂浆的配制同专用粘结剂。

（2）将配制好的聚合物砂浆均匀地涂抹在岩棉板上，厚度为2mm。

4、压入网格布：
（1）网格布应按工作面的长度要求剪裁，并应留出搭接宽度。网格布的裁剪应顺经纬向进行。（2）在门窗等洞口四周网格布翻包，四角均应附加一层网格布加强，整幅网格布应在洞口周边翻包及附加网格布之上。（3）在洞口及网格布翻包部位的岩棉板正面和侧面，均涂抹聚合物砂浆（只允许此处的岩棉板端边抹聚合物砂浆）。将预先甩出的网格布沿板厚翻转，并压入聚合物砂浆中。