

QSi3-1硅青铜管C65500

产品名称	QSi3-1硅青铜管C65500
公司名称	深圳市鹏达金属材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:国产/进口 型号:QSi3-1硅青铜 规格:齐全
公司地址	广东省深圳市坪山新区宝龙工业区
联系电话	15989540608

产品详情

QSi3-1硅青铜

产品名称：QSi3-1铜合金铜合金——金属材料,

圆棒规格：QSi3-1铜合金铜合金棒/圆棒直径0.2mm起至300mm 长度2500MM以内

带/板规格：QSi3-1铜合金铜合金板厚度0.15-100mm 宽度1200mm以内 长度3000MM以内

产地厂家：QSi3-1铜合金铜合金,进口/国产等仓库均有现货

以硅为主要合金元素的一类特殊青铜。除硅以外，还加入锰、镍、锌等元素。硅青铜机械性能好，耐蚀性、耐磨性、焊接性好，容易加工，无磁性，冲击时不产生火花，在低温下也不失去材料的原有特性，常用作液态气体和汽油储存器、弹性元件和耐磨零件等。常用牌号有QSiQSi3-1、QSi1-3等

~~~~~  
~~~~~  
QSi3-1铜合金质量好-信誉好-

服务好钢名称：铜合金，合金钢、不锈钢，铝材、弹簧钢、耐磨板、高速钢、碳钢。

QSi3-1铜合金质量好-信誉好-

服务好板材钢板现货：铜材厚度6mm-350mm，轧板、板材、锻件、锻板等。

QSi3-1铜合金质量好-信誉好-

服务好棒材圆棒现货：圆棒直径10mm-400mm，毛圆、车光圆、锻圆、光圆、轧圆等；

QSi3-1铜合金质量好-信誉好-服务好卷材带材现货：直径500mm-2000mm；

以硅为主要合金元素的青铜。工业上应用的硅青铜除含硅外，还含有少量的锰、镍、锌或其他元素。硅在铜中呈有限固溶，在852℃时最大溶解度可达5.3%，并随温度降低而减小，但时效硬化效应不强，一般不进行强化热处理。变形硅青铜含硅量为1%~4%，硅增高会出现脆性相，降低塑性。硅青铜的结晶温度范围较小，有足够的流动性，力学性能较锡青铜高，在机械制造工业中可作锡青铜的代用品

QSi3-1硅青铜：QSi3-1为含有锌、锰、铁等元素的硅青铜，性能同QSi3-1，但耐热性较好，棒材、线材存放时自行开裂的倾向性较小。QSi3-1主要用作在高温工作的轴套材料。

QSi3-1化学成分：锑 (Sb) 0.002，铁 (Fe) 1.2~1.8，镍 (Ni) 0.2，硅 (Si) 3.0~4.0，锡 (Sn) 0.2~0.5，铅 (Pb) 0.03，铜 (Cu) 余量，锌 (Zn) 2.5~3.5，锰 (Mn) 0.5~0.9，磷 (P) 0.03，砷 (As) 0.002，杂质总和 1.1%

硅青铜棒对大气、水气、自然淡水、海水有很强的抗蚀性，由于其表面会形成一层致密而坚固的氯化物膜，但它们的流速不能超过1.5m/s，否则，氧化膜会遭到破坏，失去保护力。假如温度大于60℃或水中含有CO₂与氧，则侵蚀速度加快。

QSi3-1铜合金——QSi3-1铜合金——QSi3-1铜合金——QSi3-1铜合金

QSi3-1铜合金//QSi3-1铜合金价格//QSi3-1铜合金成分//QSi3-1铜合金圆棒

种类 铜板材 材质 QSi3-1 产地 洛阳，上海，深圳，日本，美国，德国