## 高粘度 PC 上海科思创 (拜耳) 8025 000000 玻璃纤维增强材料20%

产品名称	高粘度 PC 上海科思创(拜耳)8025 000000 玻璃纤维增强材料20%
公司名称	东莞市晟华塑胶原料有限公司
价格	12.88/千克
规格参数	品名:PC 型号:8025 000000 产地:上海
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109
联系电话	0769-89386984 13922933895

## 产品详情

特性

脱模性能良好;粘度,高 RoHS合规性

RoHS 合规 外观

不透明;可用颜色 加工方法

挤出 ;注射成型 多点数据

Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1) Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-2) 物理性能

173-11-130

额定值

单位制

测试方法 密度 (23°C)

1.34

```
g/cm
ISO 1183
表观密度3
0.69
g/cm
ISO 60
熔流率 (熔体流动速率) (300°C/1.2 kg)
6.5
g/10 min
ISO 1133
熔融体积流量(MVR)(300°C/1.2 kg)
6.00
cm/10min
ISO 1133
收缩率
横向流量
0.3到0.45
%
ISO 2577
横向流量: 280°C, 2.00 mm 4
0.35
%
ISO 294-4
流量
0.3到0.45
%
ISO 2577
流量: 2.00 mm 4
0.55
```

%

ISO 294-4 吸水率 饱和, 23°C 0.24 % ISO 62 平衡, 23°C, 50% RH 0.10 % **ISO** 62 机械性能 额定值 单位制 测试方法 拉伸模量 (23°C) 4000 MPa ISO 527-2/1 拉伸应力 屈服, 23°C

58.0

MPa

ISO 527-2/50 断裂, 23°C

50.0

MPa


ISO 527-2/5 拉伸应变 屈服, 23°C

3.5

%

```
ISO 527-2/50
断裂, 23°C
6.5
%
ISO 527-2/5
拉伸蠕变模量
1000 hr
3500
MPa
ISO 899-1
1hr
3700
MPa
ISO 899-1
弯曲模量 5 (23°C)
3700
MPa
ISO 178
弯曲应力5
3.5% 应变, 23°C
95.0
MPa
ISO 178
23 ° C
100
MPa
ISO 178
Flexural Strain at Flexural Strength 6 (23 ° C)
5.4
%
```

ISO 178 硬度
额定值
单位制
测试方法 球压硬度
136
MPa
ISO 2039-1 冲击性能
额定值
单位制
测试方法 简支梁缺口冲击强度 7 (23°C, 完全断裂)
12
kJ/m
ISO 179/1eA 简支梁无缺口冲击强度 -60°C, 完全断裂
65
kJ/m
ISO 179/1eU 23°C, 完全断裂
55
kJ/m
ISO 179/1eU -30°C, 完全断裂
65
kJ/m
ISO 179/1eU



其它方面

建筑上用作中空筋双壁板、暖房玻璃等;在纺织行业用作纺织纱管、纺织机轴瓦等;日用方面作奶瓶、 餐具、玩具、模型、LED灯外壳和手机外壳等。

## 改性用途

改性PC的目的是为了增韧,改良成型加工性能,减少残余变形,增加阻燃性等,具体能改性PC的品种有 .

PC/ABS可提高弯曲模量、耐热性、 电镀性能等。

PC/PET、PBT工可改善耐药品性,耐溶剂料性等。

PC/PMMA加入有机玻璃可提高外观珠光色彩。

PC/PA、 HIPS可提高冲击韧性、表面光洁度。

PC/HDPE可改善耐沸水性、耐老化性、耐气候性,而LDPE效果较差。

PC用玻纤或碳纤维进行增强改性,提高机械强度。

并用溴类阻燃剂和三氧化二锑,可制成阻燃级PC。

其他和聚砜、芳香族聚碳酸酯、聚甲醛、聚丙烯、聚苯乙烯都可以进行共混改性,达到经济性和性能之间的平衡。