

特邦特S-700玻璃--透光石材复合胶

产品名称	特邦特S-700玻璃--透光石材复合胶
公司名称	云浮市特邦特业粘涂材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	初干时间:4 (小时) 干固时间:24 (小时) 调整时间:30 (分)
公司地址	云浮市云城区安塘街夏洞开发区 (即农业银行后面)
联系电话	86 0758 2870200 13822607495

产品详情

初干时间	4 (小时)	干固时间	24 (小时)
调整时间	30 (分)	晾置时间	30 (分)
耐水性	耐水, 耐候、酸碱、溶剂	剪切强度	10 (MPa)
产地	中国	品牌	TBT

产品名称：特邦特s-700玻璃-透光石材复合胶

产品类别：石材系列专用胶

产品编号：s-700

【特点】：本品浅色至无色，具有环保无毒、透光率高，覆盖性好，粘接强度大兼持久保持韧性拉力、抗老化。特别适用于玻璃透光复合石材制品的制作，并且可在-50 至80 的环境下长期使用，优于国内同类产品。

【用途】：主要应用于玻璃与透光石材制品的粘接复合

【技术指标】：

表一：主要技术指标

外观		粘度		比重		可使用时间	指触干燥时间	完全硬化时间
a剂	b剂	a剂	b剂	a剂	b剂			
無色液体	無色液体	2000-4000	600-1200	1.0-1.2	0.9-1.1	20m/25	4hs/25	24-48hs/25
		mps	mps					

表二：固化速度与温度的关系

温度 ()	适用期 (25 , min)	初固化时间 (25 , h)
0-10	60-80	6-8
10-20	35-60	4-6
20-30	20-35	2-4
30-40	10-20	1-2

【配比用量】：a剂+b剂=5:2

【使用方法】：

1、除去待复合板材表面的油污、灰尘等其它杂物并保持干燥；2、将胶按规定比例调匀后，均匀涂于粘接面；3、将板材向一个方向叠合，以赶走气泡，均匀施压并保持施压时间在4-6小时，6小时后进入下道工序，24--48小时后达到高强度。4、溢出的胶液可在未固化前用丙酮或酒精擦干净。

【注意事项】

1、板材复合表面必须平整，以提高复合粘接强度，减少用胶量，加压应均匀分布；

2、调胶必须按规定比例混合均匀，以免影响使用效果；3、为了提高粘接强度，可将玻璃复合面进行喷砂处理，以增加表面附着力；4、石材表面处理剂、非环氧类胶及其它化学品切勿涂于或渗到粘接的表面，以免与胶发生化学反应，影响胶的性能或出现胶不固化的现象；5、本品对个别皮肤可能引起过敏现象，使用时请注意必要的防护，手上或被粘物上多余的胶，未固化前可用酒精清洗，避免触及皮肤和眼睛，不慎进入眼睛，立即用水冲洗或就医，切勿入口；

6、胶必须现配现用，调胶后必须在可使用时间内用完，施工温度越高，调胶量越多，可使用时间越短，一次性调胶量过大，应迅速分开使用，请注意需要根据工人操作的熟练程度确定单次配胶的数量，避免浪费；

7、取用两组份胶液的器具切勿混用，勿将混合后剩余胶液放回原包装桶内，开盖后未用完的胶请注意密封保存；

8、如胶液粘度较大，使用不方便，可在40-60 水浴中加热使其粘度降低；

9、使用本品前，请预先试用，再进行大批量生产，以避免差错！

【储运包装】1、密封贮存于阴凉干燥通风处，保质期12个月，过期经检验合格后可继续使用；2、不易燃，固化后无毒；3、包装规格：a剂:5kg桶，b剂:2kg罐（注:7kg/套）塑料桶包装。

【备注】:本产品说明源自特邦特技术部试验室实测资料，仅作为技术说明，客户需自行试用验证是否适用，本公司可根据客户需求作各项调整。