

# 特邦特S-100铝蜂窝芯--铝板(玻璃钢)复合胶

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 特邦特S-100铝蜂窝芯--铝板(玻璃钢)复合胶                   |
| 公司名称 | 云浮市特邦特业粘涂材料有限公司                            |
| 价格   | .00/个                                      |
| 规格参数 | 初干时间:4 (小时)<br>干固时间:24 (小时)<br>调整时间:30 (分) |
| 公司地址 | 云浮市云城区安塘街夏洞开发区 (即农业银行后面)                   |
| 联系电话 | 86 0758 2870200 13822607495                |

## 产品详情

|      |              |      |          |
|------|--------------|------|----------|
| 初干时间 | 4 (小时)       | 干固时间 | 24 (小时)  |
| 调整时间 | 30 (分)       | 晾置时间 | 30 (分)   |
| 耐水性  | 耐水, 耐候、酸碱、溶剂 | 剪切强度 | 10 (MPa) |
| 产地   | 中国           | 品牌   | TBT      |
| 外观   | 乳液           | 固化条件 | 室温固化     |

### s-100铝(玻璃钢)蜂窝板冷復膠

s-100是針對鋁(玻璃鋼)蜂窝板制造行業開發的用於鋁板(玻璃鋼)與

鋁蜂窝芯的粘接冷復膠,具備柔韌性好、粘接強度大、耐凍融、酸鹼、工藝

性好的特點,可不用加溫固化,幫助廠家節約烘炉投資

### 一典型數據

黏度: a劑: 13000-28000mps 25 b劑:1000-2000mps 25

外觀:a劑 (銀色色粘稠液体) b劑: (黃褐色液體/無色液体)

比重:a劑1.3-1.8 b劑:1.0-1.2 配合比:a:b=10:1

可使用時間:30m/25 指觸干燥時間: 4hs/25

完全硬化時間:24-48hs/25 剪切強度 10kgf / cm<sup>2</sup>

耐冷熱循環 30天(90 熱水浸泡12小時 - - 20 環境下12小時)

## 二,特點

粘接強度大、柔韌性好、低收縮率、耐水、耐鹼、溶劑綜合性能好,可在

- 50 - - + 80 環境下長期使用

## 三,包裝

a劑:25kg塑膠桶 b劑:2.5kg塑膠罐 (注 :27.5kg/套)

備注:本產品說明源自特邦特技術部試驗室實測數據,僅作為技術說明,客戶需自行試用驗證是否適用,

本公司可根據客戶需求作各項調整