

果洛脱硫塔胶泥防腐施工 玻璃鳞片胶泥

产品名称	果洛脱硫塔胶泥防腐施工 玻璃鳞片胶泥
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	自营:齐全 包装:桶装 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

玻璃鳞片胶泥施工方便，可以用涂漆、滚桶涂和高压无气喷涂。喷涂前需开展表层处理，去油完用喷砂处理、抛丸开展除铁锈及粗化处理。一般用4号砂或20-40目地石英沙，以5-7kg/cm²压缩气体推动沙粒，沙粒以50~70m/s速率从喷咀中喷出来，表层达SIS Sa2.5规格型号，消除喷砂处理后尘土，在8h小时之内开展喷涂。喷涂一般在干燥气温开展，环境温度5 左右，空气湿度85%下列。用同一种环氧树脂或玻璃鳞片胶泥(粒度分布比较小的)作面漆，厚度50 μm，在面漆指触干燥后就涂玻璃鳞片胶泥。

在喷涂的时候需要注意以下几个方面:

a.涂层的充足拌和;b.建筑涂料原料同环氧固化剂的组合;c.黏度调节;d.活力适用期;e.涂装机具(机械设备)清洗与保养;f.玻璃鳞片胶泥规格。

对于之上诸点，一般按涂料公司要求开展，逐级工程施工，直到涂抹设计方案薄厚，表面层用干料或纯环氧树脂罩光漆一道。结束喷涂后，在20 保养48h左右，完成估测是不是存在较大的凹凸不平、起层、汽泡、干裂、脏东西伤人及不干固缺点。再换充放电式电脉冲火花放电针眼仪查验针孔、孔隙度，用电磁测厚仪测量薄厚(钢架结构)，用巴柯尔硬度计检验强度。对针孔等缺点处，要好好修复，首先把缺点和周围处制作成钵状，铲去原镀层，打毛粗化处理，涂底镀层后先涂玻璃鳞片胶泥。