

环保C3602铅黄铜棒，C3604铅黄铜棒，HPb59-1铅

产品名称	环保C3602铅黄铜棒，C3604铅黄铜棒，HPb59-1铅
公司名称	金田铜铝（深圳）有限公司
价格	41.00/千克
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区68区留仙洞工业区31-35号
联系电话	0755-29868716 13510656528

产品详情

环保C3602铅黄铜棒，C3604铅黄铜棒，HPb59-1铅黄铜棒 首选金田铜铝（深圳）有限公司！[[企业热线：0755-29868716 传真：0755-29868719]] * * 【联系人：万有才

13510656528】 — — 『 企业网站：<http://www.szjttl.com>

』~~~~《 企业邮箱：szjttl@163.com》 铅黄铜的概念 铅黄铜是极为重要的、应用最为广泛的一种复杂黄铜，它具有优良切削性能、耐磨性能和高强度，主要用于机械工程中各种连接件、阀门、阀杆轴承保持中，其中热锻阀门坯料、制锁业、钟表业是三大重要市场，铅黄铜成本低廉是其广泛应用的重要前提，其合金成分中可以包容多种合金元素，且含量要求比较宽松，又为铜合金原料综合利用奠定了基础。铅黄铜的含义 铅几乎不固溶于铜锌二元合金，以游离状态孤立地分布固溶体中。铅质点具有优良的润滑和减磨性能，其机械加工零件表面精度很高。为评价金属材料的可切削性能，通常以HPb63-3铅黄铜可切削性能为100%，而被评价金属的可切削性能相当于HPb63-3的百分之几。黄铜的可切削性能随铅含量增加而增加。铅黄铜零件在使用中存在着铅溶出问题，造成环境污染。因此研究环保型合金正普遍展开，主要选择铋与锑两种因素，但由于受资源限制，替代铅黄铜的目标很难达到。铅黄铜（俗称易切削黄铜）：铅实际不溶于黄铜内，呈游离质点状态分布在晶界上。铅黄铜按其组织有（ + ）和（ + ）两种。铅黄铜由于铅的有害作用较大，高温塑性很低，故只能进行冷变形或热挤压。（ + ）铅黄铜在高温下具有较好的塑性，可进行锻造。热处理工艺 铅黄铜的熔炼、铸造生产并不困难，可以使用感应熔炼，坩埚熔炼等方式，铸造生产可采用半连续铸锭、砂模、铁模等；铅黄铜的压力加工性能并不优良，一般三向压应力的热加工性能尚可，热挤压为主要热变形手段，而其他热加工方式如热轧则易产生裂边现象。（ + ）两相铅黄铜热加工性能优于单相铅黄铜。铅黄铜冷加工性能较差，变形硬化大，现代铅黄铜压力加工方法中，水平连铸坯料冷加工方法发展迅速。 经营范围:国产,进口铜及铜合金加工材。 本公司的主营产品有：铜合金：环保/国标/非标黄铜，黄铜，紫铜，青铜，锡青铜、杯士铜、白铜、磷青铜、铝青铜、铬铜、铍铜、白铜、硅青铜、钨铜等各种板、棒、管、带、线、排、异型材料。

环保C3602铅黄铜棒，C3604铅黄铜棒，HPb59-1铅黄铜棒