

阻燃PA66 旭化成 FR200

产品名称	阻燃PA66 旭化成 FR200
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	42.00/KG
规格参数	牌号:FR200 厂家(产地):日本旭化成 用途级别:注塑级
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

牌号	FR200	厂家(产地)	日本旭化成
用途级别	注塑级	产品名称	PA66
阻燃PA66 旭化成 FR200代理商报价			

我司供应日本旭化成pa66 fr200,价格优惠,欢迎来电洽谈!

原料描述部分

规格级别	阻燃级	外观颜色
该料用途	接头、开关、其他电气和电子材料	
备注说明	阻燃等级u194 v-0 ; 不含卤素和磷。	

加工条件

加工条件

原料技术数据

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	吸湿率	湿	2.4	%
物理性能	磨耗率	湿	astm d-1044	8 × 10 ⁻⁶ kg/1000times
	比重	干	astm d-792	1.16
	成型收缩率	干	旭化成方法	1.3-2.0 %
机械性能	悬臂梁式缺口冲	干(湿)	astm d-256	29(118) j/m

	冲击强度				
	洛氏硬度	干(湿)	astm d-785	80(-)	m scale
	洛氏硬度	干(湿)	astm d-785	118(90)	r scale
	拉伸强度	干(湿)	astm d-638	79(47)	mpa
	抗挠强度	干(湿)	astm d-790	118(44)	mpa
	抗挠系数	干(湿)	astm d-790	2.9(1.1)	gpa
	断裂延伸率	干(湿)	astm d-638	25(80)	%
热性能	热变形温度	0.46mpa,干	astm d-648	209	
	热变形温度	1.82mpa,干	astm d-648	66	
	阻燃性	干	ul 94	v-0	
	比热容	干		1670	j/(kg.k)
	线性膨胀系数	干	astm d-696	8	$\times 10^{-5}/k$
	导热率	干		0.2	w/(m.k)
其它性能	氧指数	干	astm d-2863	32	%