

## SBS(sbs增韧干胶高抗冲)惠州李长荣3411

产品名称	SBS(sbs增韧干胶高抗冲)惠州李长荣3411
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	sbs增韧:3411 sbs增韧:惠州李长荣 sbs增韧:李长荣代理商
公司地址	总部位于美国，分公司位于中国
联系电话	15338001126 15338001126

## 产品详情

SBS(sbs增韧干胶高抗冲)惠州李长荣3411是时代变革中的产品，产品用途：

胶粘剂，防水卷材，sbs胶，沥青改性，tpe,tpr等等。

总代理：李长荣代理商

"（欢迎新老朋友洽谈咨询。厂家质量保障！）供应石化一级SBS，型号，级别为一级，用途是胶粘剂，防水卷材，sbs胶，沥青改性，TPE,TPR等等，SBS粘合剂

SBS呈现两相分离结构，具备良好的易溶性和自补强性，可以通过添加多种辅助成分，制备各种，性能粘合剂，如：复膜胶、压敏胶、热溶胶等。

SBS(sbs增韧干胶高抗冲)惠州李长荣3411基本配孝斗：SBS、增塑剂、增粘剂、抗氧化剂

SBS(sbs增韧干胶高抗冲)惠州李长荣3411复膜胶参考配方：

SBS10%-30%增粘剂15%-40%溶剂30%-80%

SBS(sbs增韧干胶高抗冲)惠州李长荣3411偶联剂 1%增塑剂2%-10%抗氧化剂0.5%-2%

SBS(sbs增韧干胶高抗冲)惠州李长荣3411分析项目 质量指标 检测结果 实验方法

外观 白色或浅色，不含机械杂质及油污 白色，不含机械杂质及油污 目测

挥发分，%质量分数 1.00 0.43 GB/T24131-2009烘箱法

熔体质量流动速率g/10min 0.10-5.00 1.62 GB/T3682-2000

拉伸强度，Mpa 24 27.4 GB/T528-2009

扯断伸长率，% 700 720 GB/T528-2009

扯断变形，% 55 40 GB/T528-2009

硬度，邵尔A 85 92 GB/T531.1-2008

25%质量（分数）甲苯溶剂粘度，mPa.s 850-1850 1320 Q/SH 1085 037-2013标准附录B

灰分，%质量分数 0.20 0.1 GB/T 4498-1997方法A

300%定伸应力，Mpa 3.5 5.4 GB/T 528-2009

结合苯乙烯含量，%质量分数 36.0-40.0 37.3 SH/T 1610 2011附录C