

塑料改性EMMAEMMa美国杜邦AE)

产品名称	塑料改性EMMAEMMa美国杜邦AE)
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	杜邦:塑料改性 杜邦:改性(塑料) 杜邦集团中国:塑运集团代理
公司地址	总部位于美国，分公司位于中国
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

塑料改性EMMAEMMa美国杜邦AE),Surlyn 1855 美国杜邦 EMMA 离聚物 高刚性 沙林树脂 香水瓶盖专用,

EMMA美国杜邦 PC-2000 用于加工聚乙烯和乙烯共聚物，EMMA 美国杜邦 AE 热塑弹性体 食品包装纸张涂覆料用 层压板1601 塑胶原，现货EMMA AE 耐高温 高刚性 弹性体 食品包装纸张涂覆料，EMMA日本住友化学SWA130 住友化学EMMA系列齐全，美国杜邦 Surlyn EMMA 8940 高尔夫球EMMA，SWA130抗化学性，英力士EMMA M21G764 M21G764，EMMA 5023代理商，EMMA日本住友化学/胶水原料，沙林树脂EMMA美国杜邦1605SBR吹塑薄膜，EMA 1125AC美国杜邦 增韧级 吹塑、共挤，可增韧PP、PE、PS、PC、ABS、PA、POM、PBT、PET相容改性。溶指数：0.4

塑料改性EMMAEMMa美国杜邦AE)代理产品有：

EMA 1126AC美国杜邦 增韧级 共挤，吹塑成型。可增韧PP、PE、PS、PC、ABS、PA、POM、PBT、PET相容改性。溶指数：0.6

EMA 1609AC美国杜邦 增韧级 共聚料，良好的热封性和灵活性，可增韧PP、PE、PS、PC、ABS、PA、POM、PBT、PET相容改性。溶指数：5

EMA 1820AC美国杜邦 增韧级 共聚料，良好的附着力，高流动，增韧PP、PE、PS、PC、ABS、PA、POM、PBT、PET相容改性。溶指数：8

EMA 1209AC美国杜邦 增韧级 可增韧PP、PE、PS、PC、ABS、PA、POM、PBT、PET相容改性

美国FDA(1)认证。溶指数：2

EMA 1218AC美国杜邦 增韧级 可增韧PP、PE、PS、PC、ABS、PA、POM、PBT、PET相容改性
美国FDA(1)认证。溶指数：2

EMA 1214AC美国杜邦 增韧级 可增韧PP、PE、PS、PC、ABS、PA、POM、PBT、PET相容改性
美国FDA(1)认证。溶指数：2

EMA 1913AC美国杜邦 增韧级 可增韧PP、PE、PS、PC、ABS、PA、POM、PBT、PET相容改性
美国FDA(1)认证。溶指数：9

EMA 1224AC美国杜邦 增韧级 可增韧PP、PE、PS、PC、ABS、PA、POM、PBT、PET相容改性
美国FDA(1)认证。溶指数：2

EMA 1330AC美国杜邦 食品级，吹膜或流延膜，含爽滑剂，溶指数：3

EMA 12024S美国杜邦 增韧食品级 含丙烯酸甲酯24%，含抗氧化剂，溶指数：20

EMA 15024S美国杜邦 增韧食品级

EMA HP4051美国杜邦 增韧级
可增韧PP、PE、PS、PC、ABS、PA、POM、PBT、PET相容改性。溶指数：12.

EMA HP661美国杜邦 增韧级
塑料改性材料同时，可增韧PP、PE、PS、PC、ABS、PA、POM、PBT、PET相容改性。溶指数：12.

EMA 741美国杜邦 增韧级 高分子量，塑料改性，压延，挤压，注塑成型，可增韧PP、PE、PS