

昆山市水池防腐公司水池玻璃钢防腐-污水池玻璃钢防腐

产品名称	昆山市水池防腐公司水池玻璃钢防腐-污水池玻璃钢防腐
公司名称	盐城专业高空建筑维修防腐公司
价格	120.00/普通
规格参数	
公司地址	江苏省盐城市五星村
联系电话	515-88362986 13814372299

产品详情

昆山市水池防腐公司【水池玻璃钢防腐-污水池玻璃钢防腐】，质量保证，欢迎咨询洽谈。热线：13921886129，污水池钢防腐 污水池玻璃钢防腐 污水处理池防腐工程 环氧贴布防腐工程

三布五油，环氧树脂与玻璃纤维复合材料的制备工艺及力学性能（1

）环氧树脂与玻璃纤维复合材料的制备工艺按照上述配合比称取定量的环氧树脂 E-44，加入定量邻苯二甲酸二丁酯和石英粉，搅拌均匀后，加入环氧树脂固化剂，进一步搅拌均匀，立即用玻璃纤维布浸透上述配制好环氧树脂胶液后在涂有脱模剂的平板玻璃上层叠，直至所需厚度，待完全固化后加工成标准试件，常温放置 7d 后进行相关试验。（2）力学性能测试（见表 1）表 1

环氧树脂与玻璃纤维复合材料的力学性能物化指标 拉伸强度 MPa 抗压强度 MPa 耐稀酸 耐水性 与混凝土的粘结性强度 MPa 结果 265 112 优 优 > 30（3）结果分析 1

）根据上述实验测试结果，说明环氧树脂与玻璃纤维复合材料的拉伸强度与抗压强度都很高，达到了 265MPa 和 112MPa；2

）上述配合比的胶料对环氧树脂玻璃纤维复合材料和混凝土试件的粘结具有很高的强度（> 30MPa

），可以保证该材料与混凝土的良好粘结；3）环氧树脂玻璃纤维复合材料制备简单方便，易于成型，且材料致密，耐水耐酸性能优良，可以作为不透水的整体性优良的防腐防水材料。业务热线：

0515-88362986 手机：(0)13770058519 网站：www.ycfsdl.com