

阻燃绝缘粉末 永成 环氧树脂

产品名称	阻燃绝缘粉末 永成 环氧树脂
公司名称	溧阳市永新绝缘粉末有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:永成 型号:FZJ-308 材质:环氧树脂
公司地址	中国 江苏 溧阳市 江苏省溧阳市溧城仙麓路189号(新昌)
联系电话	86 0519 87236668/87186188 13801491263

产品详情

品牌	永成	型号	FZJ-308
材质	环氧树脂	产品认证	通过ISO9001：2000质量体系，国家进出口商检局等认证。
产品用途	广泛运用于开关母线铜、铝排、短路器、绝缘拉杆、线圈等电气工件的外表绝缘涂敷。		

产品：fzj-308阻燃弹性绝缘粉末	
性能特点	涂层均匀、表面平整、色彩多样，良好的电气性能、防潮性能、弯曲性能和独特的阻燃性。可缩小相间、相对地距离、减小柜体体积，节约能源，提高生产效率，实现机械流水线操作等优点。
用途	广泛运用于开关母线铜、铝排、短路器、绝缘拉杆、线圈等电气工件的外表绝缘涂敷。
涂敷工艺	采用静电流化床涂敷法。
执行/认证标准	q/320481byc001-2003/产品通过国家商检局绝缘材料认可室检测；企业通过iso9001：2000质量体系认证。
包装	采用优质圆纸板桶包装，25kg/桶

主要技术指标

名	指标名称	指标	名	指标名称	指标

称			称		
粉	外观	疏松、无结块、无杂质	涂	外观	平整光滑
未	可供颜色	多种色彩		冲击强度kg/cm	50
材	细度(通过80目)	95%	层	弯曲性能115	不开裂
	细度(通过320目)	20%		击穿强度(常态)kv/mm	25
料	储存期(室温)	12个月	涂	体积电阻率(常态) .cm	1013
	胶化时间(180 ±2 min)	1~8		吸水率(煮沸2h)	<1.5%
性	水平流动性(min180 ±2)	16~20	膜	耐热性	>105
能	10minmm		性		
操	工件预热温度	180 ±5		阻燃性	fv-o
作工	预热时间min	20~40	能	比较漏电痕迹指数	cti600
	固化温度	180~200	热	150 200h 热老化无裂纹-20~100	
艺要	固化时间min	60~75	循	5次无裂纹-40~100 5次无裂纹	
求			环		