

# 天津水性环氧地坪漆 天津水性环氧地坪漆精选厂家 盈富地坪

产品名称	天津水性环氧地坪漆 天津水性环氧地坪漆精选厂家 盈富地坪
公司名称	河北盈富地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市白沟新城工业园区167号
联系电话	18500057022 18500057022

## 产品详情

### 浅谈地坪漆施工前的检查事项

#### 浅谈地坪漆施工前的检查事项

随着地坪行业的快速发展，防静电地坪漆以及防滑环氧地坪漆等等产品也相应的备受人们的青睐，尤其是防滑环氧地板漆。然而在防滑环氧地板漆的施工前，天津水性环氧地坪漆，了解它的检查事项是非常必要的，那么究竟防滑地坪漆施工前的检查事项有哪些呢?下面看小编详细给大家介绍一下。

1地面平整度：用2米直尺检查，记录间隙值，天津水性环氧地坪漆加工定制，对地面过高处进行标记，以便重点打磨，对过低处采用砂浆修补。

2基地含水量检查：要向客户了解混凝土已养护长时间，底层有没有做防水层，在养护期间的天气状况等。夏季晴天一般养护期在15天左右，冬季勤务雨季养护期要长些约1个月。

3混凝土强度检查：主要检查混凝土表面是否有起砂现象，局部是否有空鼓现象，地面哪

里有钢筋类物质(机械打磨时如不注意易损坏机器)，然后一一标注并记录。对强度特差的混凝土，处理时应特别注意，这种地面打磨作用不大，而涂装前吸尘倒很重要，吸尘后再用无溶剂底漆(稀释下更佳，有利于增加渗透力)打底，使之尽量深入渗透，反应固化后锚固混凝土。

## 浅析防静电地坪漆出现胶化的原因

### 浅析防静电地坪漆出现胶化的原因

防静电地坪漆在施工的会出现一种状态，那就是胶化，胶化现象的出现会影响地坪漆在涂抹的时候效果，使得施工遇到困难。那胶化是怎么出现的呢？

胶化是因为颜料与漆基出现了反应，含有锌白、铅白等等元素的颜料和漆基里面的有机酸产生化学反应生成金属皂，引起胶化现象；如果装漆料的容器封闭的不够好的话，在贮存的时候溶剂挥发以后，也会使得漆料变的粘稠，从而胶化。

那么防静电地坪漆怎么样才能防止胶化呢？因为空气中的氧也能够促进胶化的发生，所以一定好封存好漆料；漆料贮藏的地方要避免阳光直射，因为漆料遇热以后粘度上升也会产生胶化。

### 环氧地坪漆施工前基面检查与准备

无论新旧厂房，北京水性环氧地坪漆，施工基面都是地板的基础。详细的检查与分析对于确定如何处理施工基面为重要。涂层和施工基面之间的粘接是持久的，这就要求环氧地坪施工之前保证基面干燥、结实并且干净、没有残留物和其它污染物。

### 测量抗压强度

工业地板的抗压强度不应低于 25N/mm<sup>2</sup>(3500psi)，为满足某些承重要求，还可能需要更高的强度，建议使用反弹仪做多个点的测量，或者取芯块样品对其抗压强度进行实测。

### 确定粘接强度

混凝土基面在其表面几个毫米厚内通常是水泥浆形成的低强度层。冷热反应收缩，温度的改变或者反复承重，而产生应力，会导致粘接强度降低。粘接强度低不应小于1.5N/mm<sup>2</sup>(210psi)。

## 基面潮湿度

测量基面潮湿度，因为水泥基面只有在其潮湿度不大于6%的程度时才能施工涂层，所以潮湿度的测量尤为重要。确定上升潮湿度的佳方法是“橡皮垫实验”。(将至少1m × 1m 的聚乙烯薄膜用胶带粘在混凝土面上)要至少 24 小时后才能拿开。这样就确定了冷凝水的数量。

天津水性环氧地坪漆-天津水性环氧地坪漆精选厂家-盈富地坪由河北盈富地坪工程有限公司提供。河北盈富地坪工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。盈富地坪——您可信赖的朋友，公司地址：河北省保定市白沟新城工业园区167号，联系人：李经理。