

新国标塑胶篮球场地施工 怀化 硅PU运动场 丙烯酸地面水泥沥青基础铺装

产品名称	新国标塑胶篮球场地施工 怀化 硅PU运动场 丙烯酸地面水泥沥青基础铺装
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:3-8mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

新国标塑胶篮球场地施工 怀化 硅PU运动场 丙烯酸地面水泥沥青基础 可铺装

- 1、采用高质量丙烯酸乳胶原料制成，多彩，色泽鲜艳，且有极高的抗紫外光性能，故在长久暴晒下亦可保持色泽；
- 2、**竞争力的性价比；
- 3、水性原料，无毒，****绿色环保产品；
- 4、耐候性高，不宜老化，使用寿命长，耐晒性好，深层着色，颜色持久不退；
- 5、表面平滑使球容易弹起，而又不会改变球弹起的角度；
- 6、耐磨性、防滑性优异，不易起粉；
- 7、弹性良好，不易开裂，有舒适的运动感；弹性软垫系列具有减震性能，能减轻运动员脚部及腿部震荡；
- 8、附着力强，剥离强度高，不易分层，透气性好，不易起泡；
- 9、表面平滑，容易清理，持久性强，日常维护保养便利，费用低。

硬地丙烯酸球场涂装施工：丙烯酸涂面系统，厚度约为1-2mm。内含百分百无机性纤维颜料，铺设在已冲洗干净值良好及排水斜度的水泥或沥青地面基础上。

特点：球之反弹适中均匀，适合不同程度人士使用。经久耐用，视土建地面质量而定，可在原有涂面重涂翻新，绝无剥落问题。色泽鲜艳，有多种颜色可供选择。适用于各种气候环境，耐紫外线照射，颜色持久不褪。维护保养容易，以压力喷水清洗地面即可。

弹性层丙烯酸球场施工方案说明

1、试水：全场洒水测试场地平整，试水一小时后将地面凹陷超过3mm处用粉笔做记号。

2、补平：用进口网球场专用沥青填充剂5#补平一道以5#掺40-70目石英砂、水泥和水，填平场内凹陷处，减低积水现象，使球场地面达到标准要求：直尺测量3m内地面高差不超过3mm。干透约需24小时。

3、底层：用进口网球场专用沥青填充剂5#全场涂刮一层以5#掺40-70目石英砂、水泥和水，充分搅拌后用进口橡胶刮耙刮涂，形成一层可紧密粘附在原球场地面上的涂层，为水性的****丙烯酸涂料产品提供优质底层。干透约需24小时。

4、弹性层：用丙烯酸胶粒全场涂刮五层（3粗2细）

粗胶粒层：用丙烯酸粗胶粒100A#刮涂三层；100A#是一种粘稠的，弹性的，****丙烯酸乳胶。混合有特别挑选的大颗高弹性橡胶颗粒。加水稀释后刮涂，为球场提供合适的弹性，使打球更舒适。

细胶粒层：用丙烯酸细胶粒100B#刮涂二层；100B#用于100A#丙烯酸粗胶粒层之上。用于找平粗胶粒层的大颗胶粒形成的粗糙表面。使用100B#便提供了平滑的优质弹性层。有利于之后丙烯酸涂料的施工。

5、加强层：用丙烯酸填充剂4#全场涂刮一层以4#丙烯酸填充剂兑水掺60-80目石英砂。充分搅拌后用进口橡胶刮耙刮涂。在底层之上再提供一层均匀浓密的垫层，增加球场强度，提高整个球场面层的品质。干透约需24小时。

6、纹理层：用丙烯酸色料(加石英砂)全场涂刮二层以丙烯酸色料兑水加80-100目石英砂，充分搅拌后用进口橡胶刮耙刮涂。使面层有均匀一致的纹理效果，增加耐磨功能及调节球速。每层干透及养护需24小时。

7、终饰层：用丙烯酸色料全场涂刮一层以丙烯酸色料兑水稀释，不加砂充分搅拌后用进口橡胶刮耙刮涂。使得面层色彩鲜艳悦目，并且对气候和紫外线辐射具有很强的抵抗力，球场面层更美观耐久，干透及养护约需24小时，纹理层加终饰层共三层色料。

8、划线：用丙烯酸白线漆9#画标准网球场界线一道按****测量定线，用进口贴胶纸机将胶纸按线紧粘在地面上，防止毛边，用刷子直接刷丙烯酸白线漆涂料一层。

怀化新国标塑胶篮球场施工，怀化塑胶篮球场施工，怀化篮球场施工，怀化塑胶篮球场，怀化硅PU运动场，怀化丙烯酸篮球场铺装，怀化丙烯酸篮球场施工