

柳州膨胀珍珠岩, 广西梧州工业窑炉保温材料用膨胀珍珠岩珠光砂

产品名称	柳州膨胀珍珠岩, 广西梧州工业窑炉保温材料用膨胀珍珠岩珠光砂
公司名称	桂林永福大成科技有限公司
价格	1.00/立方米
规格参数	
公司地址	桂林市永福县苏桥新区福龙工业区
联系电话	0773-8476608 13978317833

产品详情

桂林永福大成科技有限公司专业生产柳州膨胀珍珠岩, 广西梧州工业窑炉保温材料用膨胀珍珠岩珠光砂。广西桂林大成科技主要产品有各类珍珠岩（膨胀珍珠岩），如各种用途的珠光砂产品，目前是广西广汇集团指定低温保冷材料，产品质量好，价格低，包装精美，分量足，受到客户的一致好评；另外玻化微珠及以玻化微珠为骨料的保温砂浆，在广西保温材料，湖南保温材料，贵州保温材料，广东保温材料行业都深受欢迎，质量广受好评；更有大成专利的保温隔热系统：大成屋面保温系统，大成外墙保温系统，大成内墙保温系统等建筑物保温系统。

大成珠光砂是膨胀珍珠岩的一种，超低温超力工程用膨胀珍珠岩, 又称低温设备绝热用膨胀珍珠岩, 俗称珠光砂。简称CEP。是由粉选精选小粒经矿砂在垂直立窑以天然气作热源, 加热膨胀所获得的产品, 其中加强型产品是在膨胀珍珠岩表面喷涂有机硅, 形成憎水结构。产品色泽, 容重, 规格类似于普通膨胀珍珠岩. 产品质量优于欧洲船级社标准要求。

成分及含量

成分	SiO ₂	Al ₂ O ₃	K ₂ O	Na ₂ O	CaO	MgO
含量	69 - 72%	12 - 18%	3 - 4.5%	3-4.5%	0.1 - 0.2%	0.2-0.5%

性能指标

序号	指标名称		单位	性能指标	
				CEP50	CEP60
1	松散密度		kg/m ³	50	> 50, 60
2	振实密度		kg/m ³	65	75
3	粒度 (重量%比)	1.0mm通过量	%	1.0mm-0.05mm不少于90%	1.0mm-0.05mm不少于90%
		0.05mm通过量	%	0.05mm最大值8%	0.05mm最大值8%
4	质量含水率(重量%比)		%	0.5	0.5-1
5	安息角		°	33-37(37 °)	
6	装填过程中体积 增加密度的增加	手动	%	25	
		风动	%	35	
7	导热系数在		W/m.k	0.023	0.025
8	使用温度			-200-800	
9	白度			85%以上	
堆积高度100mm时 热表面温度293K, 冷面温度77K时的平均值(常压温度在77k-301k)平均值 注:表中松散密度, 振实密度为最大值					

桂林永福大成科技有限公司

固定电话: 0773-8476608

移动电话: 13978317833 (推荐使用)

联系人: 陈经理

传真号码: 0773-8476008

QQ 在线: 2268588066

电子邮件: gldacheng@sina.cn

公司网址: <http://www.gldacheng.com>

<http://www.gxzhzhuyan.com/>

通讯地址：桂林市永福县苏桥新区福龙工业区

主营产品：空分制冷专用珠光砂(CP 501型 CP 601型)，膨胀珍珠岩、玻化微珠、开孔膨胀珍珠岩、闭孔膨胀珍珠岩、玻化微珠保温隔热砂浆、聚合物抗裂砂浆、珍珠岩。

桂林永福大成科技有限公司专业生产珠光砂，膨胀玻化微珠，高效节能保温隔热砂浆（保温砂浆），界面砂浆，抗裂砂浆等各类建筑材料，如有需要柳州膨胀珍珠岩,广西梧州工业窑炉保温材料用膨胀珍珠岩珠光砂，请电话联系，广西珠光砂生产厂家电话：13978317833（陈经理）