

PVC网格布复合胶

产品名称	PVC网格布复合胶
公司名称	安宇新材料（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市徐汇区漕宝路82号光大会展中心E座1706室
联系电话	021-64329008

产品详情

单组份聚氨酯胶粘剂TY-6638N

简要概述

TY-6638N是一种油性单组份聚氨酯胶粘剂，具有质地柔软、粘接强度高、使用方便等特点。广泛应用于PVC与海绵、面料、皮革、橡胶等不同材质贴合，也适用于木材、ABS等材料的粘接。

性能特征

良好的附着力、粘接强度高

优异的抗化学、耐老化及耐水性

良好的柔韧性

良好的耐高、低温性

良好的耐黄变性

技术指标

外观： 无色至淡黄色液体

耐水解性： 佳

固体份： 16 ± 1%
软化点（固态）： 约100 ° C

溶解性： 酮类溶剂
伸长率： >500%

羟基： 约0.05% 拉
伸强度： >100Kg/cm²

粘度： 200-800mPa.s/25 ° C
干燥时间： 6-10min

应用说明

- 1.本产品属快干还原胶，胶水在胶层干燥后加热到熔融（建议模温180 ° C）再贴合。粘接好的产品也可在加热下剥离。
- 2.该产品适合于喷涂、刮涂、辊涂，喷枪口径为1.3-2.0mm较为合适。气压>4Kg，当然视不同需求而定。
- 3.如果感觉产品粘度偏大时，可加入适当量的酮类溶剂或香蕉水兑稀。
- 4.喷涂时，喷枪口不宜离被喷物表面太近，胶水易结成团，不均匀或是渗入物体内部。喷枪口离被喷物面也不宜太远，易浪费胶水，建议距离25-50cm。
- 5.若要求粘接强度更高，或是耐热性更好，可加入2-5%的多异氰酸酯固化剂（60%含量）。但贴合后可能不可再还原，视固化剂加量而定。

包装规格

净重15Kg小口铁桶包装

净重170Kg标准铁桶包装

安全措施

TY-6638N遵守一般化学品的保护措施，如保持工作环境通风，妥善皮肤保护及戴防护眼镜。若皮肤上粘有本品，可用水及肥皂清洗，若眼睛里进入该品则以大量水冲洗，严重者就医。

储存措施

本产品应在良好密封包装下运输，避免强烈碰撞，避免暴热。储存于阴凉干燥处，远离火种。冬季储存温度在5 ° C以上，低于0 ° C可能出现结晶，但加热搅拌后可使用，不影响性能。