

## Epdm塑胶跑道 闽达|颜色鲜艳 Epdm塑胶跑道

产品名称	Epdm塑胶跑道 闽达 颜色鲜艳 Epdm塑胶跑道
公司名称	马鞍山闽达工程机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	当涂县东誉城梦想家13栋33
联系电话	19855572517 19855572517

### 产品详情

EPDM塑胶颗粒可以使用于水泥、沥青、地砖、瓷砖等表面，地基表面有坑洼也照样可以遮盖（只要坑洼小于塑胶厚度）；硅pu只能使用与水泥地基，并要求地面无裂缝，无坑洼，十分平整。epdm塑胶球场采用的EPDM颗粒与聚氨酯胶水混合，Epdm塑胶跑道多少钱，是运动地面的地面系统，是“国际田联”认定体育地面层的用料。EPDM塑胶颗粒施工分为两种工艺：手工铺装和机械摊铺。

EPDM塑胶颗粒施工的温度缝处理：待基础干燥后，用填缝胶涂刷于温度缝两侧，再用细黑胶粒混合TS胶水灌缝（减少基础热胀冷缩对填缝材料挤压变形而影响表面效果），Epdm塑胶跑道，露出基面部分用手提磨机打磨至与基面平整，再用土工布铺设于温度缝表面，缓冲基础冷缩时，Epdm塑胶跑道材料，和面层的作用力。修边时一定要整齐。面层喷胶分两种：一是用EPDM或PU颗粒+胶粉；二是用EPDM或PU颗粒喷涂。表面喷涂时要用喷胶设备，一般喷两遍以上。一定要严格按照比例进行配料。视颗粒情况而定，好的用胶水少，差的用胶水多；大的用量少，小的用量多。催化剂一般不需要加，环境温度低于10时，可适当加入5-10%。施工注意事项：佳施工温度15-35，温度过高或过低会影响施工。使用的摊铺工具一定要根据要求调节的刻度，要均匀摊铺。混料搅拌一定要充分均匀。每一批料都要衔接好，衔接不好会有接缝。

EPDM塑胶跑道对基础底面要求：基础必须有较好的平整度和规定坡度。基础表面必须平坦、保证排水。基础表面要保持清洁干燥，基础完工后，严格要求21天以上的保养期。配

料搅拌：配料工序的任务是将黑色橡胶颗粒或EPDM颗粒与胶水按比例计量，经搅拌制成合格的料待用。专配两人负责配料工作，每天施工前必须校准计量称，施工队长每3锅料抽检1次，确保配比正确。搅拌时先放颗粒，后加胶水，采用工具，Epdm塑胶跑道造价，严格按照 搅拌 → 翻整 → 推扒 → 搅拌 的流程操作两遍，确保材料搅拌均匀。配料工作如果发现自己的配料发生错误，必须及时将搅拌锅中的错误胶浆进行处理。EPDM塑胶颗粒施工时，强度达建筑混凝土C20强度以上，无裂缝和起砂现象，平整度为3m直尺误差 3mm，有一定排水坡度。清理基础杂物和污渍，必要时使用清洗机器进行清洗。以清水润湿基面，洗刷基面，再用清水冲洗干净，并圈划出积水处，使用TS胶水混合黑胶粉修补平整基础。清洗干燥后基面应无白色粉化物及浮松物。

Epdm塑胶跑道-闽达|颜色鲜艳-Epdm塑胶跑道多少钱由马鞍山闽达工程机械科技有限公司提供。马鞍山闽达工程机械科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！