

耐蒸汽 PEI 基础创新塑料(美国) JL-4030 BK 高韧性 黑色颗粒

产品名称	耐蒸汽 PEI 基础创新塑料(美国) JL-4030 BK 高韧性 黑色颗粒
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PEI塑胶原料 型号:JL-4030 BK 性能:耐蒸汽 高韧性
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6 号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

产品详情

耐蒸汽 PEI 基础创新塑料(美国) JL-4030 BK 高韧性 黑色颗粒

(1) PEI基础创新塑料(美国) JL-4030 BK 的特点是在高温下具有高的强度、高的刚性、性和尺寸稳定性。
(2) PEI是琥珀色透明固体，不添加任何添加剂就有固有的阻燃性和低烟度，氧指数为47%，燃烧等级为UL94-V-0级。

(3) PEI的密度为1.28~1.42g/cm³，玻璃化温度为215，热变形温度198~208，可在160~180 下长期使用，允许间歇使用温度为200。(4) PEI具有优良的机械强度、电绝缘性能、耐辐射性、耐高低温及耐疲劳性能和成型加工性；加入玻璃纤维、碳纤维或其他填料可达到增强改性目的。

PEI 基础创新塑料(美国) JL-4030 BK 注塑模工艺条件

干燥处理:PEI具有吸湿特性并可导致材料降解。要求湿度值应小于0.02%。建议干燥条件为150、4小时的干燥处理。

熔化温度:普通类型材料为340~400；增强类型材料为340~415。模具温度:107~175，建议模具温度为140。

注射压力:700~1500bar。

注射速度:使用尽可能高的注射速度。

PEI JL-4030 BK,耐蒸汽 PEI,沙伯基础PEI,高韧性PEI