

德谦556S铝粉定向蜡

产品名称	德谦556S铝粉定向蜡
公司名称	湖南有鑫材料科技有限公司
价格	50.00/公升
规格参数	品牌:海明斯德谦 型号:556S 化学组成:乙烯--蜡酸乙烯共聚物
公司地址	湖南省长沙市岳麓区学士街道香格里拉大道麓山慧苑
联系电话	13875992061

产品详情

德谦DeuRheo 556S乙烯醋酸乙烯铝粉定向蜡

德谦DeuRheo 556S是一种可提高涂膜中金属颜料定向效果的蜡酸乙烯共聚物蜡分散液。

德谦DeuRheo 556S产品参数

- 1、化学组成：乙烯--蜡酸乙烯共聚物
- 2、外观：白色流动浆状
- 3、溶剂：乙酸正丁酯/二甲苯/正丁醇
- 4、比重：约0.88
- 5、不挥发份：5.5-6.5%

主要特性

德谦DeuRheo 556S能提高金属颜料的定向效果.如铝粉、云母珠光粉等。增强金属漆的闪光效果.减缓颜料在容器中的沉降。

应用领域:铝粉漆

添加量与使用方法:

对铝浆添加80-150%,使用前请先试验*适添加量.使用前先将德谦DeuRheo 556S高速搅拌15-30分钟,过滤后使用.德谦DeuRheo 556S须在CAB(醋丁纤维素)之前添加.建议先将德谦DeuRheo 556S与铝浆混合后一起加入在搅拌下的涂料体系中.

操作与安全:

若遇蜡浆密闭不严所产生的干涸、结皮、结块等现象,需将此干涸部分去除,以免造成分散困难.使用前请先试验与涂料体系的相容性.本产品由于触变性高,储存时可能发现上下粘度不均匀,此系正常现象.使用前请搅拌均匀,并尽可能整桶使用.

储存:置于阴凉通风处,容器保持紧密,远离热及火源.储存环境为0至40℃.(产品于0℃时为软蜡状,请回复至25℃再使用.).盛放产品的容器不能直接受到热辐射.

包装规格:50kg/桶, 165kg/桶