

ZW-75NB 农药软包装专用聚氨酯粘合剂

产品名称	ZW-75NB 农药软包装专用聚氨酯粘合剂
公司名称	哈尔滨市展望化学制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆仑商城康顺街 2 5 号
联系电话	86 0451 82325673

产品详情

型号	ZW-75NB 农药软包装专	品牌	其他
粘合材料类型	用聚氨酯粘合剂	有效物质	75 ± 2 (%)
剪切强度	塑料类	规格尺寸	- (mm)
保质期	1 (MPa)	执行标准	-
CAS	- (个月)		
	-		

zw -50n/zw-75nb 农药软包装专用聚氨酯粘合剂

zw - 50n/zw - 75nb

是溶剂型双组份农药软包装专用聚氨酯粘合剂。对预处理的尼龙膜、聚酯膜、聚乙烯、聚丙烯、镀铝膜、铝箔等相互粘结复合，具有较高的粘结强度和透明度。复合物可包装含甲苯，二甲苯、少量 dmf、醇类、酯类、烃类的农药，如高效除草剂、杀灭菌酯、施田补、特菌灵、螟铃速杀等，但对含 dmf 超过 25% 的农药请慎重使用。

1、牌号：主剂 zw - 50n 固化 zw - 75nb2、外观：浅黄色粘稠液体
无色或微黄色透明液体3、固含量：50 ± 2% 75 ± 2%4、粘度 (20 ° c)：1000 ± 500mpas 2000 ± 500mpas

1、溶剂：乙酸乙酯，溶剂中含水量不超过 0.05%。2、混合配比：主剂 zw - 50n 10kg 固化剂 zw-75nb(kg) 1.5kg3、配比：工作液浓度 (%) zw - 50n(kg) zw-75nb(kg) 乙酸乙酯 (kg)

工作液浓度 (%)	zw-50n (kg)	zw-75nb (kg)	乙酸乙酯 (kg)
25	10	1.5	13
30	10	1.5	8.9
35	10	1.5	6

4、上胶量：根据复合膜材质、蒸煮条件、印刷等不同，干基上胶量应为 3-5g/m²。根据网线辊不同，工作液浓度选取在 25%-35% 之间。5、干燥：注意烘道排风量及风速，复合膜从入口到出口之间，控制温度梯度为 55 ° c , 65 ° c , 75 ° c , 根据具体设备及工艺条件作适当调整，保证溶剂完全挥发。复合辊温度为 60-90 ° c。6、固

化：复合后制品在熟化室内 50 - 60 ° c 条件下固化 48 小时以上。

包装：主剂 zw-50n 20kg/ 桶；固化剂 zw - 75nb 3kg/ 桶。储存：阴凉干燥处，储存期一年。注：

- 1、复合前必须对印刷用油墨、薄膜质量、复合工艺等进行监测，并根据相应变化进行适当调整。
- 2、以上参数为我公司实验数据，因使用材料、设备、工艺、环境等不同会产生一些变化，
请用户根据具体条件调试后使用，因使用不当产生的损失我公司无法承担。