

# 美国杜邦925 EMAA中国

产品名称	美国杜邦925 EMAA中国
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	杜邦:美国杜邦 杜邦:沙林树脂 杜邦代理商:塑运塑胶集团代理
公司地址	总部位于美国，分公司位于中国
联系电话	15338001126 15338001126

## 产品详情

美国杜邦925 EMAA中国,EMAA 1650 杜邦原装进口.

EMAA NC2000杜邦注塑级热熔级增韧尼龙改性塑胶原料

EMAA Surlyn 8320美国杜邦 高柔韧性 低温热封性 塑胶原料颗粒

EMAA Surlyn 8320美国杜邦 高柔韧性 低温热封性 塑胶原料颗粒

EMAA Surlyn 9150 美国杜邦 共聚物 沙林树脂塑胶原料代理商

EMAA 美国杜邦 NC2000 高透明 香水瓶原料 抗刮擦 塑胶原料

EMAA 美国杜邦 沙林树脂1601 低溶脂EMAA低凝胶流延薄膜级原料

EMAA 陶氏 Nucrel 599 食品级 可喷涂 耐光 耐化学性

EMAA 陶氏 Nucrel 960 易着色 柔韧性 美国杜邦925 EMAA中国 室外应用

EMAA沙林树脂SURLYN杜邦8150 8940 9910高透明 片材 高尔夫球鞋材原料

EMAA原料

EMAA原料 薄膜级 美国杜邦 0903HC 薄膜共挤出成型

Surlyn美国杜邦HPF1000 黄色透明沙林树脂高尔夫球内衬料EMAA原料

Surlyn美国杜邦HPF1000 黄色透明沙林树脂高尔夫球内衬料EMAA原料

Surlyn沙林树脂 美国杜邦9910高透明耐刮擦 注射EMAA纳离聚合物原料

SURLYN 美国杜邦 1601 注塑级EMAA 沙林树脂 香水瓶 高尔夫球塑胶原料

SURLYN 美国杜邦 9320 Surlyn树脂 抗磨损塑胶原料EMAA

Surlyn EMAA 9320美国杜邦DUPONT 板材级塑胶原料颗粒

SURLYN美国杜邦8940 食品级EMAA 高透明片材板材沙林树脂原料颗粒

Surlyn沙林树脂EMAA 9910香水瓶盖 高尔夫球原料

东瑞玛特 美国杜邦EMAA EMAA副牌 热熔胶级EMAA 中等熔指EMAA 热熔胶膜原料

杜邦 Surlyn EMMA 9020 沙林树脂 三元共聚物 塑胶原料

杜邦 Surlyn EMMA 9020 沙林树脂 三元共聚物 塑胶原料

杜邦EMAA 8320低硬度共聚物离聚物可用于体育用品塑胶原料

杜邦EMAA 8920 透明 注塑级 规格25kg 吹塑成型应用 片材

杜邦EMAA 9910 低温抗冲击韧性

杜邦进口 EMMA 925优异的拉伸强度和低温冲击性能

杜邦进口EMMA 20B

杜邦进口EMMA 599

高尔夫球Surlyn 8940-E塑料树脂 Surlyn陶氏杜邦共聚物 EMMA塑胶原料

高光泽Surlyn陶氏杜邦PC-2200 高流动EMMA沙林 化妆瓶容器原料

高流动级EMMA杜邦925高韧性 原料 耐低温 食品级塑料

供应 EMMA 陶氏 0902HC

供应 EMMA 陶氏 0903HC

供应 EMMA原料 薄膜级 0903HC 薄膜共挤出成型

供应EMMA原料 密封胶粘合层 陶氏杜邦0411HS

美国杜邦 925 杜邦牢靠 NUCREL 喷涂耐低温冲击EMMA树脂原料

美国杜邦 Dupont EMMA原料 Surlyn PC2000 共聚物 塑胶粒厂家

美国杜邦 Surlyn EMAA 7940 离聚物 沙林树脂 副牌原料 长期供应

美国杜邦 Surlyn EMAA 9150 板材级 沙林树脂 塑胶原料颗粒

美国杜邦 Surlyn EMAA 9150 板材级 沙林树脂 塑胶原料颗粒

美国杜邦 Surlyn EMAA 9520 吹塑成型应用 沙林树脂 塑胶原料

美国杜邦 Surlyn EMAA 9520 吹塑成型应用 沙林树脂 塑胶原料

美国杜邦 Surlyn EMAA PC-2000 钠离聚物 沙林树脂 塑胶原料

美国杜邦EMAA 599电镀级 良好的柔韧性 可喷涂

美国杜邦EMAA 925电镀级 柔韧性好 耐低温冲击 可喷涂

美国杜邦EMAA NC2000复合成型 改性

美国杜邦SURLYN沙林树脂9910EMAA 抗紫外线 高尔夫球塑胶原料

美国杜邦高刚性高流动片材领域应用EMAA塑胶原料8920

美国杜邦高透明耐高温香水瓶盖应用EMAA塑胶原料PC2000

美国杜邦抗刮擦耐化学膏容器应用EMAA塑胶原料PC-2200

钠离聚物Surlyn 1555塑料树脂 Surlyn陶氏杜邦 EMAA 1555塑胶原料

耐低温冲击EMAA美国杜邦925电镀喷涂良好的柔韧性

清晰度高 EMAA 沙林树脂/美国杜邦0902HC包装 香水瓶盖原料

热熔胶级EMAA 中高熔指EMAA EMAA副牌 烫钻胶膜原料 热熔胶膜原料

沙林树脂EMAA美国8945 塑胶原料

沙林树脂Surlyn美国杜邦1601 低溶脂EMAA低凝胶流延薄膜级原料

塑胶原料 杜邦EMAA Surlyn 9150沙林树脂 高性能聚合物

塑胶原料EMAA美国杜邦NC2000高透明 抗刮擦 耐低温 香水瓶原料

陶氏EMAA 8920 熔点88度

原料EMAA 20B 杜邦 薄膜挤出 耐低温 食品级 涂层应用

增韧级EMAA美国杜邦925电镀喷涂级耐低温冲击良好的柔韧性原料

长期现货销售EMAA原料/美国杜邦0403/密封剂/粘合剂