

紫外线稳定剂TPEE#美国杜邦Hytrel7246

产品名称	紫外线稳定剂TPEE#美国杜邦Hytrel7246
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	TPEE:TPEE弹性体 TPEE:片材 型材 TPEE:薄膜
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

产品详情

7246是由美国杜邦生产的一款（挤出级）TPE塑胶粒。我公司长期供应汽车部件 TPE、低温下的柔性 TPE、耐油性能 TPE、粘PC TPE、中等抗结块性 TPE、抗化学性 TPE、用蒸汽消毒 TPE、等相关特性应用的热塑性塑料原料。长期代理销售美国杜邦、美国苏威、美国舒尔曼、美国盛禧奥、意大利兰蒂奇、美国路博润、美国利安德巴塞尔、美国壳牌、利安德巴塞尔、等厂家生产的塑胶粒。

美国杜邦 TPE 7246规格用途 挤出

软管、电线、电缆护套、齿轮和链轮、燃烧箱。

特性：很高的适用温度，在低温下能保持良好的挠曲性，对油料、燃料和溶剂有的抗阻力。很低燃料渗透性。

美国杜邦 热塑性弹性体 7246技术参数

性能项目	试验条件	测试方法	测试数据
24小时吸水率	ASTM D-570	0.3	%
泰伯磨耗量	H 18轮	ASTM D-1044	47
比重	ASTM D-792	1.25	
泰伯磨耗量	CS-17轮	ASTM D-1044	13
熔融指数	ASTM D-1238	12.5	g/10min
硬度计硬度	ASTM D-2240	72	
断裂伸长	ASTM D-638	360	%
拉伸力	5%伸长	ASTM D-638	14
拉伸力	10%伸长	ASTM D-638	20
断裂拉伸力	ASTM D-638	45.8	MPa
埃佐冲击强度	23	ASTM D-256	210
揉曲模量	23	ASTM D-790	570
初耐撕裂性能	ASTM D-1004	200	kn/m
热畸变温度	@0.5MPa	ASTM D-648	130

维卡软化点	ASTM D-1525	207	
熔点	ASTM D-3418	218	
热畸变温度	@0.18MPa	ASTM D-648	52
??????????	ASTM D-1052	3×10	