

模具硅胶 模具胶 模具硅橡胶 硅胶 硅橡胶

产品名称	模具硅胶 模具胶 模具硅橡胶 硅胶 硅橡胶
公司名称	红叶杰科技有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坪地镇六联石碧红岭路3号A栋
联系电话	86-075589948587 13410641641

产品详情

模具硅胶用途： 模具硅胶用于PU树脂工艺品，汽车轮胎模具，石膏工艺品，不饱和树脂工艺品，波丽、水晶、蜡烛工艺品，大型雕塑，文物复制，建筑装饰，，浮雕家私，塑胶玩具礼品文具，仿大理石，人体雕像，仿铜工艺，文物制作，模型设施，仿真山水等很多行业的模具制造。

注：很多行业都必不可少的快速复制产品之用途。 **模具硅胶特点：**

- 1、具有不变形、耐高温、耐酸碱，不膨胀的特点。
- 2、收缩率好，复模次数多，模具硅胶收缩率在千分之二。
- 3、拉力、弹力好，撕裂度好，不仅让你的产品漂亮，而且能使你做出来的产品不变形，耐高温在200度都没有问题，零下-50度模具硅胶仍然不脆，依然很柔软，仿真效果非常好。

模具硅胶操作：

硅胶模具有三种开模方式：包模（灌注模），刷模（片模）。模具硅胶是流动的白色液体，分两二组：

A组是硅胶，B是固化剂，例如100克硅胶加入2%固化剂搅拌均匀，即可进行如下操作：

开模具方式有包模、刷模（分片模、立体模、平面模）、灌注模 刷模（片模）：一般刷三层式根据模具要求多层，第一层刷在模种上抽真空，刷到位。第二层贴纱布，第三层再涂上硅胶，这样固化成型。

模具硅胶参术：

型号	外观	粘度 (cps)	硬度 (Ao)	拉伸强度 (kgf/cm ²)	抗撕裂强度 (kgf/cm)	伸长率 (%)	固化剂添加比 (%)	操作时间(h)	固化时间 (h)
728	白色	25000~28000	27~30	35	25	460	2~3	0.5	2~4

备注:以上参数仅供参考,如有特殊需求请与我联系。

深圳市红叶杰科技有限公司

联系人:禹朝辉 (女士) 手机: 18938867603

邮箱:1066397309@qq.com 客服QQ:1066397309 2819482919

电话:0755-89948587 传真:0755-89948030

网址: <http://blog.sina.com.cn/u/2961167274>

地址:深圳市龙岗区坪地镇六联石碧红岭路3号A栋