

# 酚醛调和漆 采石矶 各色

产品名称	酚醛调和漆 采石矶 各色
公司名称	马鞍山采石矶涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:采石矶 颜色:各色 保质期:12 ( 个月 )
公司地址	安徽省马鞍山市当涂县姑孰工业集中区
联系电话	0555-6870111 13585558545

## 产品详情

品牌	采石矶	颜色	各色
保质期	12 ( 个月 )	干燥时间	25 , 表干 4h 实干 24h

组成 由干性植物油和松香改性酚醛树脂、颜填料、催干剂、溶剂组成。

特性 漆膜光亮丰满鲜艳，装饰性好。

良好的柔韧性和附着力。

良好的施工性能。

用途 用于要求不高的木质底材和钢结构的保护装饰。

理论用量 100g/m<sup>2</sup> ( 以30微米干膜计，不含损耗 )

比重 约1.10 ~ 1.20

干燥时间 25 , 表干 4h 实干 24h

闪点 36

贮存期 12个月

涂装方法 喷涂、刷涂、辊涂

涂装间隔 25 , 最短24h，最长不限

**表面处理** 前道底漆如已污染，可用适当方法除去表面油污、灰尘，底材应干燥。

**配套涂料** 前道涂料：酚醛防锈漆、酚醛底漆。

**安全** 避免长期吸入溶剂蒸汽或漆雾，皮肤、眼睛不得接触本品，在狭窄空气不流通处施工，必须提供强力通风，施工时应配戴防护用具。

如果要在本品的金属材料上进行焊接或切割，将散发出尘埃和烟雾，需要使用个人防护设施，采取充分的局部通风或抽气措施。

100g/m<sup>2</sup>（以30微米干膜计，不含损耗）

10 ~ 1.20

25 ,表干 4h实干 24h

**贮存期**12个月

**涂装方法**喷涂、刷涂、辊涂

**涂装间隔**25 ,最短24h，最长不限

**表面处理**前道底漆如已污染，可用适当方法除去表面油污、灰尘，底材应干燥。

**配套涂料** 前道涂料：酚醛防锈漆、酚醛底漆。

避免长期吸入溶剂蒸汽或漆雾，皮肤、眼睛不得接触本品，在狭窄空气不流通处施工，必须提供强力通风，施工时应配戴防护用具。

如果要在本品的金属材料上进行焊接或切割，将散发出尘埃和烟雾，需要使用个人防护设施，采取充分的局部通风或抽气措施。