

氰凝云铁中间漆 金属防腐涂料

产品名称	氰凝云铁中间漆 金属防腐涂料
公司名称	马鞍山采石矾涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	用途:金属防腐涂料 品牌:采石矾 颜色:棕褐色
公司地址	安徽省马鞍山市当涂县姑孰工业集中区
联系电话	0555-6870111 13585558545

产品详情

用途	金属防腐涂料	品牌	采石矾
颜色	棕褐色	保质期	6 (个月)
干燥时间	23 ± 2 表干 2h 实干 24h		

组成 由含羟基树脂、多异氰酸酯预聚物、颜填料、增塑剂、催化剂、助剂、溶剂等配制而成。分甲、乙组份包装。

特性 优异的耐水、耐油性，耐苯类溶剂。

优异的物理性能，坚硬耐磨，附着力好，抗冲击、耐冲刷。

优良的耐酸、碱、盐化学品腐蚀性。

干性快，能低温固化。

具有优异的屏蔽性。

与面漆有良好的结合力。

用途 用于防腐蚀涂层的中间涂层，以增加封闭性和防腐蚀性能。

闪点 甲组份29 乙组份30

完全固化 23 ± 2 : 7d

贮存期6个月

混合配比 甲组份：乙组份=20：3

熟化时间 23℃：20分钟

适用期 23 ± 2 ℃：8h

施工方法 高压无气喷涂、刷涂、输混

稀释剂 x-4氟凝涂料稀释剂

最大稀释量 <5%

漆膜厚度 湿膜：75 μm 干膜40 μm

涂装间隔 0℃：最短4h 最长72h；25℃；最短2h 最长48h；35℃；最短1h,最长36h；

表面处理 在原底漆规定涂装时间间隔内涂本中间漆，在涂有车间底漆的表面如超过涂装间隔规定的最长时间需经第二次除锈达到瑞典除锈标准st3级。表面必须做到无锈蚀、无油污、无水渍、无灰尘。

施工条件 双组份漆必须充分搅匀，按规定质量比配准，静止20分钟后施工。

底材温度高于露点以上3℃。

一般氟凝涂料施工气温最好在0~35℃之间，施工时应注意天气变化，在有雨、雾、雪天和相对湿度85%，夏季阳光直射下均不可施工。

前道配套涂料 jn533铁红氧凝底漆、e06-2-1无机富锌底漆、h06-1-1环氧富锌底漆。

后道配套涂料 jn533各色氟凝防腐面漆

建议涂装道数 涂装1-2道，干膜达40-80 μm 。

安全 避免长期吸入溶剂蒸汽或漆雾，皮肤、眼睛不得接触本品，在狭窄空气不流通处施工，必须提供强力通风，施工时应配戴防护用具。

如果要在本品的金属材料上进行焊接或切割，将散发出尘埃和烟雾，需要使用个人防护设施，采取充分的局部通风或抽气措施。