

# 超薄型钢结构防火涂料 采石矶

产品名称	超薄型钢结构防火涂料 采石矶
公司名称	马鞍山采石矶涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:采石矶 颜色:各色 保质期:6 (个月)
公司地址	安徽省马鞍山市当涂县姑孰工业集中区
联系电话	0555-6870111 13585558545

## 产品详情

品牌 采石矶 颜色 各色  
保质期 6 (个月)

产品由阻燃树脂、膨胀剂、碳化剂、着色颜料、填料、助剂、溶剂等组成。

具有优异的防火性能，不同的涂膜厚度其耐火等级不同。涂膜遇火后迅速膨胀碳化，形成多微孔导热系数小的碳化泡沫保护层，将基材和外部热量隔离使钢材得到保护。

属单组份热塑性涂料，干性快、施工方便，具有优异的高低温施工性能，可在-20 ~ 40 环境中施工。

本品细度好，具有优异的装饰性，可调配各种颜色。

涂层的粘结强度高，对钢铁有良好的附着力，其层与层之间互溶为一体，有优异的层间附着力，维修方便。

适用于有机化工厂、石油化工厂、石油钻井平台、电缆线桥、天然气、气罐支柱、展览馆、室内体育馆等钢结构的防火涂装。

1.5kg/m<sup>2</sup> (以1微米干膜计，不含损耗)

1 ~ 1.2

表干 1h 实干 6h

闪点31

贮存期6个月

配比单组份

涂装方法喷涂、刷涂、辊涂

涂装间隔最短8h最长不限

耐火极限2.5h（干膜厚3mm）

构件表面的油污、灰尘等杂物须清理干净，钢铁表面如有锈蚀必须进行除锈防锈处理，防锈底漆应与本品相匹配。

前道涂料：环氧富锌、环氧云铁、氯化橡胶底漆，丙烯酸底漆、聚氨酯底漆等。

注意事项 施工时将桶内涂料充分搅匀，如太稠可用专用溶剂稀释。

第一道漆宜薄涂，以后一次喷或涂0.3mm左右。

为保证涂膜质量，露天、雨、雾天及湿度大于80%时禁止施工。

涂料在施工过程中有大量溶剂挥发，现场应加强通风。

施工过程和涂膜未干前，避免雨淋，未用完的涂料应密封保存。

长期吸入溶剂蒸汽或漆雾，皮肤、眼睛不得接触本品，在狭窄空气不流通处施工，必须提供强力通风，施工时应配戴防护用具。

如果要在本品的金属材料上进行焊接或切割，将散发出尘埃和烟雾，需要使用个人防护设施，采取充分的局部通风或抽气措施。