

环氧富锌底漆 采石矶 环氧树脂涂料

产品名称	环氧富锌底漆 采石矶 环氧树脂涂料
公司名称	马鞍山采石矶涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:采石矶 金属涂料分类:环氧树脂涂料
公司地址	安徽省马鞍山市当涂县姑孰工业集中区
联系电话	0555-6870111 13585558545

产品详情

品牌	采石矶	金属涂料分类	环氧树脂涂料
干燥时间	25 表干 0.5h,实干 24 h,完全固化7d (h)	保质期	12 (个月)

环氧树脂为基料，加入超细锌粉、助剂，采用聚酰胺固化的厚浆型涂料。

漆膜中使用大量的锌粉，具有极好的阴极保护电化学作用。

优异的防锈性能。

优秀的附着力和耐冲击性。

电焊切割时烧损面积小，不影响焊接性能。

可与大部分防锈漆和面漆配套，层间附着力好。

用于海洋工程、煤气罐、钢结构等需重防腐作为防锈底漆，也可涂于环氧富锌车间底漆上。

涂装方法高压无气喷涂、刷涂、辊涂

涂装间隔25 ，最短24h，最长不限制

钢材经喷砂或抛丸处理达到瑞典除锈标准sa2.5级。

后道涂料：环氧树脂涂料，环氧沥青涂料，高氯化聚乙烯涂料、氯磺化聚乙烯涂料，丙烯酸涂料聚氨酯涂料等。

施工环境温度低于5℃时采用冬用固化剂。

三个组份漆须按配比准确称量混合搅匀，静止20分钟施工。

物体表面应干燥，施工应避免大风、雨雪天及夏季阳光照射。

涂料应贮放于通风、阴凉、干燥处，施工现场应加强通风排气。