

普通硅酸盐水泥 42.5

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 普通硅酸盐水泥 42.5 |
| 公司名称 | 邵阳市鸿基建材有限公司 |
| 价格 | 470.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:邵阳宝螺 三氧化硫含量:3.1% 氧化镁含量:2.5 (%) |
| 公司地址 | 邵阳市大祥区七里坪 |
| 联系电话 | 0739-5305598 15869890568 |

产品详情

| | | | |
|--------|------------|--------|--------------------|
| 品牌 | 邵阳宝螺 | 三氧化硫含量 | 3.1% |
| 氧化镁含量 | 2.5 (%) | 水泥细度 | 0.045mm 10.0 (%) |
| 烧失量 | 3.5 (%) | 产地 | 湖南邵阳 |
| 出厂标准 | P.O 42.5 | 品种 | 通用水泥 |
| 主要成分 | 普通硅酸盐 | 强度等级 | 42.5R |
| 初凝时间 | 2.8 (h) | 终凝时间 | 3.9 (h) |
| 标准稠度水量 | 24.6 (%) | 抗压强度 | 50.1 (MPa) |
| 安定性 | 合格 | 规格 | P.O42.5 |
| 抗硫酸盐性 | 中抗硫酸盐性 | 水化热 | 中热 |
| 颜色 | 灰色水泥 | | |

普通硅酸盐水泥具有早期强度高，硬化快等特点，对加快施工进度、早日脱模是它一大优势。

| 日期 | 编号 | so3 | mgo | 细度 | 需水量 | 初凝 | 终凝 | 抗折三天 | 抗折廿八天 | 抗压三天 | 抗压廿八天 |
|-------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|-------|------|-------|
| 11.25 | d018 | 3.38 | 2.37 | 12.0 | 24.6 | 2 : 49 | 3 : 55 | 5.0 | 9.6 | 21.2 | 50.1 |
| 12.5 | d019 | 3.30 | 2.30 | 8.8 | 25.0 | 2 : 41 | 3 : 53 | 4.8 | | 21.4 | |

- 1.适用于一般地上工程。
- 2.适用于无腐蚀性水中受严重冰冻的工程。
- 3.适用于早期应达到设计强度的工程。
- 4.适用于在低温环境中需要强度发展较快的工程。