

磷酸盐结合高铝砖 广顺宏

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 磷酸盐结合高铝砖 广顺宏 |
| 公司名称 | 天津市津南区雨桐创佳耐火材料经营部 |
| 价格 | 2400.00/吨 |
| 规格参数 | 耐火温度:1580 ~ 1770 () 品牌:广顺宏 产品类别:耐火砖 |
| 公司地址 | 天津市津南区辛庄镇环渤海石材交易中心东一区61号 |
| 联系电话 | 86 022 88712282 13312049894 |

产品详情

| | | | |
|------|-----------------|----|------|
| 耐火温度 | 1580 ~ 1770 () | 品牌 | 广顺宏 |
| 产品类别 | 耐火砖 | 材质 | 高铝矾土 |
| 使用温度 | 1710 | | |

| 磷酸盐砖 | | | | | | | | |
|---|--------|-------|------|--------------------|------|--------------------------|----------------|------|
| | al2o3% | fe2o3 | cao% | 体积密度b · dg/c m3 | 耐火度 | 常温耐压度kg/ cmccs mpa | kg/cm2荷 重软点 | 热导率 |
| 磷酸盐结合高铝质砖phosphate bonded high alumina bricks | | | | | | | | |
| p | 75 | 3.2 | 0.6 | 2.65 | 1780 | 60 | 1300 | 1.5 |
| pa | 77 | 3.2 | 0.6 | 2.65 | 1780 | 65 | 1250 | 1.6 |
| 磷酸盐结合三晶石砖phosphate bonded kyanite bricks | | | | | | | | |
| jjqli-80 | 80 | 2.0 | | 2.90 | 1790 | 65 | 1450 | 1.6 |
| jjqli-75 | 75 | 2.0 | | 2.90 | 1790 | 60 | 1450 | |
| 高荷软砖及复合砖high r.u.l bricks and composite bricks | | | | | | | | |
| jjgh-80 | 80 | 2.0 | | 2.90 | 1790 | 60 | 1460 | 1.6 |
| 工作层 复合层 | 40 | | | 1.9 | 1650 | 20 | 1200 | 0.75 |
| 磷酸盐结合高温高强耐磨砖phosphat bonded high alumina brick with high strength and wear-resistance | | | | | | | | |
| jjhas | 80 | 1.8 | | 2.95 | 1790 | 80 | 1550 | 1.6 |
| 钢纤维增强抗剥落砖steel fiber reinforced spalling resistant bricks | | | | | | | | |

jfk

80

2.85

1790

70

1450