

造船除锈磨料-铜矿砂（铜矿渣，铜炉渣）

产品名称	造船除锈磨料-铜矿砂（铜矿渣，铜炉渣）
公司名称	云浮市科泰矿业贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	云浮市市区世纪大道西路8号第八层第三卡（注册地址）
联系电话	13249742091 13249742091

产品详情

铜矿砂又名铜渣砂或铜炉砂，是铜矿石经冶炼分离提取铜后产生的炉渣，也叫熔渣。这种炉渣经破碎、筛选按不同用途和需要分规格加工而成，规格用目数或颗粒的大小表示。铜矿砂具有硬度高、外形有菱角，可溶性氯离子含量低，喷砂时粉尘极少，无环境污染，提升了喷砂工人的工作条件，除锈效果优于其他除锈砂，由于可以重复利用，经济效益也非常可观，10几年来，各修理厂、造船厂及大型钢结构工程等均采用铜矿砂作为除锈使用。

产品规格及适用范围：

产品规格		除锈标准	适用范围
35-70目	0.2-0.5 mm	sa 3	牛仔布、玻璃、钢架溶器内外及主要制造工程
14-35目	0.5-1.4 mm	sa 3	大型钢结构及严重腐蚀面积如船体外壳、船舱、桥梁等
10-18目	1.0-2.0 mm	sa 2.5	大型钢结构及严重腐蚀面积如船体外壳、船舱、桥梁等
6-14目	1.4-2.8 mm	sa 2.5	大型钢结构及严重腐蚀面积如船体外壳、船舱、桥梁等
亦可根据用户指定规格生产			

序号	检验项目名称	技术要求	检验结果	单项判定	备注
1	sio2, %(二氧化硅)		31.74		
2	cao, %(氧化钙)		3.32		
3	al2o3, %(3氧化二铝)		4.9		
4	fe2o3, %(氧化亚铁)		52.29		
5	cu2o, %(铜)		0.5-0.7%		
6	表现密度		3.6*103kg/m3		
7	莫氏硬度		7级		
8	含水量		0.2%		
9	电导率		25msm		

10	可溶性氯离子含量		0.0025%	
----	----------	--	---------	--