

韩华二元氯醋树脂CP-430/450/710

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 韩华二元氯醋树脂CP-430/450/710 |
| 公司名称 | 威海瑞特贸易有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 牌号:CP-430/450/710 产商/产地:韩国韩华 |
| 公司地址 | 威海市文化西路160号 |
| 联系电话 | 86-06315673086 13793396181 |

产品详情

| | | | |
|-----|------------------------|-------|-------|
| 牌号 | CP-430/450/710 | 产商/产地 | 韩国韩华 |
| 用途 | PVC油墨，胶黏剂，硬片，透明片材；树脂笔芯 | 固体份 | 99（%） |
| CAS | 第三方 | | |

氯醋树脂

| | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| cp-430是氯乙烯--醋酸乙烯的聚合物。应用于粘接剂，涂料，油墨行业。 | | |
| 典型性质 | 聚合度(jisk-6721) | 450 ± 50 |
| | k值 | 49.4-51.1 |
| | 醋酸乙烯含量(%) | 15 ± 2 |
| | 表观体密度(g/cc) | 0.42-0.60 |
| | 挥发物含量(%) | <4.0 |
| | 固有粘度 | 0.5308 |
| | 玻璃化温度(tg,) | 63 |
| | 粒度(%) (42目筛) | 100 |
| | 溶解粘度(cps) (丁酮 甲苯=1 1,@25) | |
| | cp-427 10% | 16 |
| | cp-427 20% | 120 |
| | cp-427 30% | 625 |
| | zahn cup粘度(秒)zahn cup no.2 | 35 |
| 特点： | 热稳定性 溶解速度快 低粘度,流动性优秀 透明性,粘接力好 高光泽 | |

氯醋树脂

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|----------------|----------|----|-----------|-----------|--------|-------------|-----------|----------|------|------|--------|-------------|----|--------------|-----|--------------------------------|--|------------|----|------------|-----|------------|------|-------------------------------|----|
| | <p>cp-450是氯乙烯，醋酸乙烯的聚合物。应用于粘接剂，塑料薄膜改良剂,工业涂料，油墨行业，人造皮革改色等，产品稳定出色。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>典型性质</p> | <table border="0"> <tr> <td>聚合度(jisk-6721)</td> <td>500 ± 50</td> </tr> <tr> <td>k值</td> <td>50.1-53.3</td> </tr> <tr> <td>醋酸乙烯含量(%)</td> <td>13 ± 2</td> </tr> <tr> <td>表观体密度(g/cc)</td> <td>0.42-0.60</td> </tr> <tr> <td>挥发物含量(%)</td> <td><4.0</td> </tr> <tr> <td>固有粘度</td> <td>0.5965</td> </tr> <tr> <td>玻璃化温度(tg,)</td> <td>69</td> </tr> <tr> <td>粒度(%) (42目筛)</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>溶解粘度(cps) (丁酮 甲苯=1 1, @25)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>cp-427 10%</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>cp-427 20%</td> <td>240</td> </tr> <tr> <td>cp-427 30%</td> <td>1500</td> </tr> <tr> <td>zahn cup粘度(秒)zahn cup no.2</td> <td>70</td> </tr> </table> | 聚合度(jisk-6721) | 500 ± 50 | k值 | 50.1-53.3 | 醋酸乙烯含量(%) | 13 ± 2 | 表观体密度(g/cc) | 0.42-0.60 | 挥发物含量(%) | <4.0 | 固有粘度 | 0.5965 | 玻璃化温度(tg,) | 69 | 粒度(%) (42目筛) | 100 | 溶解粘度(cps) (丁酮 甲苯=1 1, @25) | | cp-427 10% | 20 | cp-427 20% | 240 | cp-427 30% | 1500 | zahn cup粘度(秒)zahn cup no.2 | 70 |
| 聚合度(jisk-6721) | 500 ± 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| k值 | 50.1-53.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 醋酸乙烯含量(%) | 13 ± 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表观体密度(g/cc) | 0.42-0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 挥发物含量(%) | <4.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固有粘度 | 0.5965 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 玻璃化温度(tg,) | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 粒度(%) (42目筛) | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 溶解粘度(cps) (丁酮 甲苯=1 1, @25) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cp-427 10% | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cp-427 20% | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cp-427 30% | 1500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zahn cup粘度(秒)zahn cup no.2 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>特点：</p> | <p>优秀的韧性,伸长长度好 溶解速度快 耐水性,耐热性优秀 透明性,粘接力好 高光泽</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

cp-710是氯乙烯，醋酸乙烯的聚合物。应用于涂料行业,如地板砖等硬质材料的表面光泽剂。同时,

cp-710也被广泛的应用于pvc人造革行业,作为改性树脂或用于皮革涂饰剂方面。

| | | |
|------|------------------------------|-----------|
| 典型性质 | 聚合度(jisk-6721) | 700 ± 50 |
| | k值 | 58 |
| | 醋酸乙烯含量(%) | 10 ± 1 |
| | 表观体密度(g/cc) | 0.50-0.70 |
| | 挥发物含量(%) | <4.0 |
| | 固有粘度 | 0.7023 |
| | 玻璃化温度(tg,) | 76 |
| | 粒度(%) (42目筛) | 100 |
| 特点： | 初期着色性优秀 初期成型加工性优秀 良好的耐磨性 高光泽 | |