

砂浆王母料，砂浆王配方，砂浆王技术转让砂浆王母料

产品名称	砂浆王母料，砂浆王配方，砂浆王技术转让砂浆王母料
公司名称	北京凯建昌盛工程技术有限公司
价格	.00/吨
规格参数	
公司地址	北京顺义区临河开发区
联系电话	86-01052858217 18211150130

产品详情

砂浆王母料含有如下组分（重量百分含量）：脂肪醇聚乙炔磺酸钠5～20%；松香酸钠（发泡剂）5～10%；三异丙醇胺2～10%；聚丙烯酸盐5～15%；硫酸钠2～10%；

砂浆王母料主要作用：引气、增稠、保塑、提高使用性能等独特功效，全国唯一不按水泥质量比进行掺加的产品。在混合砂浆中节约水泥，不但能保证强度还能提高耐久性、抗渗、抗裂效果。

特点与性能：

砂浆王母料 1、提高砂浆和易性和劳效：砌筑时砂浆膨松、柔软、粘结力强、粘面不粘铲、减少落地灰并降低成本，砂浆饱满度高。抹灰时。对墙体湿润程度要求低，砂浆收缩小，克服了墙面易出现裂纹、空鼓、脱落、起泡等通病，解决了砂浆和易性问题。砂浆存放6-8小时不沉淀，保水性好，灰槽中砂浆不离析，不必反复搅拌，加快施工速度，提高劳动效率。

砂浆王母料、早强作用：掺砂浆王母料配制的砂浆，它具有与水泥亲合及强化作用，通过塑化过程，在使用后5-6小时达到一定强度，后期强度更佳。 2

砂浆王母料、增体作用：在水泥砂子配比不变，养护条件相同时，掺岩砂晶砂浆可增体10%左右，强度不降低。 3

砂浆王母料 4、节水：用砂浆王母料配制的砂浆，对水有分离作用，可减少用水量，对抹灰墙面减少收缩率，提高强度。

砂浆王母料、防水抗渗：本产品通过抗渗测试，可完全代替普通防水剂。 5

砂浆王母料、附属功能：用砂浆王母料配制的砂浆，具有保水、消音、保温、隔热、抗冻等功能。 6

砂浆王母料 7、绿保功能：用石灰混合砂浆，在运输和使用过程中易造成环境污染，又增加了劳动强度，长时间在石灰粉尘环境下工作易得矽肺病，危害身体健康。本产品经国家检测确认无毒、无辐射、无公害的绿色环保产品。

三、省工、省料、省钱：[砂浆王母料](#)

1、混合砂浆：节水40%，省体10%，提高劳效5%，完全取代石灰。

2、水泥砂浆：节省水泥15%，节水20%，提高劳效5%。

砂浆配合比表砌筑、抹内外墙、抹地面砂浆掺比表（按0.33立方米搅拌罐掺量）

砂浆种类 依据(JGJ98-2000)标准配比 掺砂浆王母料配比 适用范围

注：用于混合砂浆中完全代替石灰。用于水泥砂浆节约水泥，表中水泥为32.5级，施工水平优良。当水泥标号高于或低于32.5级时，砂子含泥量或杂质过高时，在确保设计强度或当有砂浆配比规定前提下，适当调整砂浆比例。

使用方法：

1、操作：砂浆王母料具有节水功能，最好在搅拌前罐中放入少量再把岩砂晶倒入。搅拌两圈看到水起泡后将水泥、砂子倒入搅拌罐内进行搅拌（同时把水补够），在沙粒中通过引气形成无数微孔，稠度达到70-90MM最佳，搅拌时间为2-3分钟。

2、抹内墙：

（1）抹墙前墙掸水，砂浆不易过稀。[砂浆王母料](#)

（2）抹头遍与二遍要连续进行，间隔时间过长头遍水分吸干固化，不易二遍操作。

（3）砂浆王母料具有早强作用，刹面时间不能过长，在浆没完全吃没时，最好用铁抹子压一次表面浮砂。

（4）框架结构水泥柱抹灰时需擦界面剂（或素灰）。

3、抹外墙：砂浆王母料用量不易过多，过多易出现裂纹，其他与2相同。

4、砌筑：砖面需浇水，砌筑吃浆面饱满。[砂浆王母料](#)

5、抹棚顶：在抹棚之前需擦界面剂或108胶，抹头遍与二遍要间隔两小时，因水泥面吃浆慢。

[砂浆王母料 6、抹防水层：对水渗透比较严重地区可抹三遍，一般可抹两遍。](#)

7、工地制样块方法：

（1）检测用的各种原材料按配合比准确计量。（2）多采用无底试模。

[砂浆王母料（4）养护方法为标准养护（养护温度为20+3，相对湿度为90%以上），24小时拆模养护龄期7天或28天。](#)

（5）砂浆抗压强度测试前2-4小时，将试块从标养环境中取出阴于后可进行打压测试。