

大量甲基硅酸钾 防水剂 新远

产品名称	大量甲基硅酸钾 防水剂 新远
公司名称	新余远大有机硅有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:新远 用途:石材用、木材用、陶瓷用、其他 固含量:42%
公司地址	江西省新余市珠珊板桥工业园
联系电话	13317901881 13979076058

产品详情

品牌	新远	用途	石材用、木材用、陶瓷用、其他
固含量	42%	保质期	一年
包装规格	50KG 200KG		

一、产品简介：

本品使用时需用水进行稀释。用于石材及砖瓦、陶瓷、水泥砂浆、珍珠岩、石膏及纤维石膏板等材料处理，尤其是多孔隙的材料，可在产生表面防水并减少水分吸收。具有可渗透、可吸收，且能够保持基底的自然外表，不改变基材原有色泽和外观的特性。可与空气中的 CO_2 或其他酸性化合物反应，在基材表层形成一层不能溶解的网状防水透气膜，具有优秀的防水效果和防渗、防潮、阻锈、抗老化、抗污染等优点，避免水分吸入基底，从而减少冻融和风化引起的剥落，增加基底寿命。本产品施工简单，造价低，效果持久，耐磨，耐刷洗，耐高低温（-50~150℃）。

二、技术指标：

有效成分：甲基硅酸钾

外观：无色透明液体

固体物含量：42%

硅酮含量：22%

比重（25℃）：1.30

ph值：13

可燃性：不可燃

三、使用方法：

1、使用前清洁基材表面，如果有裂缝要用腻子或水泥浆填平。

2、施工前，可轻微湿润基材表面以便吸收。

3、使用时将40%的防水剂原液用水稀释以原液 水 = 1 13-15的比例，稀释成3%或是更低的浓度。如需要使用高于3%的浓度必须先进行实验验证，使用浓度高会导致在防水表面形成白色残留物。使用在石材表面防护时，花岗岩、瓷砖、大理石，建议稀释比例为1 13~14，砂岩、板岩为1 15。做防水砂浆或掺入混凝土中使用时，水泥：水：硅水（稀释后）= 1：0.4：0.03~0.08（稀释后）。

4、可采用浸泡、喷涂或涂刷等方法用抹布、海绵、毛刷、滚筒和喷雾器等进行施工。

5、涂刷后使被处理表面自然晾干，表面未干前再涂刷第二遍。如使用在石材、瓷砖表面防护处理，施工后5~10min用软布抹去多余的液体，不沾水养护至少24h。

6、稀释后理论耗量：8~10m²/l。