永记虹牌船舶油漆 SP-300木船船底漆（滑膜型）

产品名称	永记虹牌船舶油漆 SP-300木船船底漆（滑膜型）
公司名称	舟山生铭丰贸易有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	油漆类别:木船船底漆 颜色:棕色，绿色 光泽:平光
公司地址	浙江省舟山市临城船用品交易市场28幢经五路58号合东十二路78号
联系电话	86 580 2958963/2958967 13115808811

产品详情

油漆类别	木船船底漆	颜色	棕色，绿色
光泽	平光	附着力	75-95KU（25°C）
按溶剂类型分	油性漆		

产品名称：木船船底漆（滑膜型）

产品号码	sp-21棕色 sp-22经绿色
型别	由特殊滑膜型树脂及无机毒物构成之木船船底长效能滑面型防污漆。
用途	木船船底用防污面漆
特性	1、防污效果优良。
	2、受水流冲击，可保新鲜而平滑之漆膜。
光泽度	平光
颜色	sp-21棕红色 sp-22绿色
闪火点	26°C（80 ° f）以上
遮盖力	20m ^{2} /l以上
重量	1.2kg/l以上
黏度	75-95ku（25°C）
干燥时间	指触：1小时以内 坚结：4小时以内（25°C）
漆膜厚度	湿膜：200μ（8mil）干膜：75μ（3mil）
进水时间	最少6小时
理论涂布量	5.0m ^{2} /l 4.2m ^{2} /kg
总不挥发物	55%以上
稀释剂	no.1407（rp-71）氯化橡胶漆稀释剂
稀释剂用量	5~10%（不含清洗工具）
贮藏安定性	正常情况下，至少二年。
涂装方法	无气喷涂、刷涂、辊涂

施工注意事项	1、使用前必须充分搅拌均匀。油漆如太稠时，可酌加橡胶稀释剂调节，但以不超过规定用量为原则。
	2、被涂物表面之水份、油脂、铁锈、污泥、损毁或松懈旧漆膜及腐蚀性盐类等附着污物必须清除干净。
	3、表面潮湿凝结有露水或在阴雨天时，应避免施工。
	4、前涂不同系统船底防污漆，如果不能完全去除，则需先涂一道sp-16一度船底漆，以防因系统不同排斥影响附着。
备注	此份产品说明资料及数据是本公司在试验室所得经验，仅供施工设计参考。在使用产品时，会因环境不同而有差异，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述。不明之处，请与本公司技服部联系。