

SP-78永保新厚涂底面两用漆台湾永记虹牌油船舶漆

产品名称	SP-78永保新厚涂底面两用漆台湾永记虹牌油船舶漆
公司名称	舟山生铭丰贸易有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	油漆类别:货舱漆 颜色:银色、灰色、棕色 光泽:平光
公司地址	浙江省舟山市临城船用品交易市场28幢经五路58号合东十二路78号
联系电话	86 580 2958963/2958967 13115808811

产品详情

油漆类别	货舱漆	颜色	银色、灰色、棕色
光泽	平光	附着力	70-90KU (混合漆)
按溶剂类型分	油性漆		

sp-78 永保新厚涂底面两用漆

产品号码	sp-78
型号	由环氧树脂及硬化剂配以特殊防蚀颜料精制而成之底面两用涂料。
用途	船舶货舱、甲板及外板保养用。
特性	1、可包容较低表面处理标准。 2、可上涂或被涂各种型式涂料，为最佳维修、环保涂料。 3、漆膜坚韧，具优异的防蚀功能。 4、耐油性及耐药品性优异。 5、适合装载谷物。
光泽度	半光
颜色	灰色、棕色、绿色、银色
遮盖力	5m ² /l以上 (混合漆)
重量	1.4kg/l以上 (混合漆)
粘度	75-95ku (混合漆25)
干燥时间	指触：4小时以内坚结：8小时以内完全硬化：7天 (25)
漆膜厚度	湿膜：150-250 μ (micron)干膜：125-200 μ (micron)
理论涂布量	6.7m ² /l(对干膜125 μ 时) 4.0m ² /l(对干膜200 μ 时)
涂装间隔	最少4小时最多14天 (30) 最少8小时最多28天 (20)
混合比	主剂:硬化剂=83:12 (依桶上标示混合)

总不挥发物	80%以上（混合漆）
可用时间	2小时（20℃）；1小时（30℃）
稀释剂	no.1005永保新稀释剂
稀释剂用量	5-10%（不含清洗工具）
适用面漆	永保新面漆、优丽漆、橡胶漆、压克力漆等。
贮藏安定性	正常情况下，至少三年。
涂装方法	刷涂、滚涂、有气喷涂、无气喷涂
施工注意事项	<ol style="list-style-type: none"> 1、主剂与硬化剂必须按规定比例均匀调合，放置10-20分钟再使用。 2、被涂物表面之水分、油脂、污泥、灰尘等附着物须清除干净。 3、阴雨或湿度在50%以下或底材温度低于露点3℃以下时，避免施工。 4、涂装器具用完后，应立即洗净。 5、在储槽内之施工，必须注意充分的通风。 6、使用于浸泡海水时，第一道必须上涂银色，以确保阴极防锈效果。
备注	此份产品说明资料及数据是本公司在试验室所得经验，仅供施工设计参考。在使用产品时，会因环境不同而有差异，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述。不明之处，请与本公司技服部联系。