

高透明ABS TR558A 韩国LG 电气 电子应用领域

产品名称	高透明ABS TR558A 韩国LG 电气 电子应用领域
公司名称	上海犇优塑化科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	ABS:韩国LG TR558A:高光、抗撞击性，高、良好的流动性 销售范围:全国
公司地址	上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层A区1240室
联系电话	13501901195 13501901195

产品详情

产品说明：

Description Transparency, General Purpose Application Electric/Electronic Products

物性信息：

基本性能

[E248280-100694464](#)

[E67171-248409](#)

特性

通用

用途

电气/电子应用领域

RoHS 合规性

RoHS 合规

外观

清晰/透明

物理性能额定值单位制测试方法

1.09

熔流率（熔体流动速率）(220 ° C/10.0 kg)

23

硬度额定值单位制测试方法

113

抗张强度(定值单位制)测试方法	51.0
伸长率 2(断裂, 3.20 mm)	35
弯曲模量 3(3.20 mm)	2350
弯曲强度 4(3.20 mm)	77.5
悬臂梁强度(定值单位制)测试方法	
23 ° C, 3.20 mm	130
23 ° C, 6.40 mm	130
热变形温度(定值单位制)测试方法(未退火, 6.40 mm)	85.0
透射率(定值单位制)测试方法	88.0
雾度	2.0
注射温度(定值单位制)	80.0 到 90.0
干燥时间	2.0 到 4.0
料筒后部温度	180 到 200

料筒中部温度	190 到 210
料筒前部温度	200 到 220
射嘴温度	200 到 230
加工（熔体）温度	200 到 230
模具温度	40.0 到 60.0
背压	29.4 到 58.8
螺杆转速	30 到 60