PC 基础创新塑料(南沙) LUX2614 抗紫外线性能良好;脱模性能良好;阻燃性

| 产品名称 | PC 基础创新塑料(南沙) LUX2614 抗紫外线性能良好 ;脱模性能良好 ;阻燃性 |
|------|--|
| 公司名称 | 东莞市晟华塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 13.68/千克 |
| 规格参数 | 品名:PC 型号:LUX2614 产地:南沙 |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109 |
| 联系电话 | 0769-89386984 13922933895 |

产品详情

物理性能

额定值

单位制

测试方法 密度/比重

1.19 1.20

g/cm

ASTM D792 特定体积

0.830

cm/g

ASTM D792

熔流率 (熔体流动速率) (300°C/1.2 kg)

7.0

```
g/10 min
ASTM D1238
熔融体积流量(MVR)(300°C/1.2 kg)
7.00
cm/10min
ISO 1133
收缩率 - 流动 (3.20 mm)
0.5到0.7
%
内部方法
吸水率
平衡, 100°C
0.58
%
ASTM D570
平衡, 23°C
0.35
%
ASTM D570
24 hr
0.15
%
ASTM D570
室外适用性
f2
```

UL 746C 硬度

额定值

单位制

测试方法 洛氏硬度 M 级

70

ASTM D785 R 级

118

ASTM D785 机械性能

额定值

单位制

测试方法 拉伸模量

2300

MPa

ISO 527-2/1 抗张强度 屈服

63.0

MPa

ISO 527-2/50 断裂 2

65.0

MPa

ASTM D638 断裂

63.0

MPa

| ISO 527-2/50 屈服 2 |
|-----------------------------------|
| 62.0 |
| MPa |
| ASTM D638 伸长率 屈服 2 |
| 7.0 |
| % |
| ASTM D638 屈服 |
| 6.0 |
| % |
| ISO 527-2/50 断裂 2 |
| 110 |
| % |
| ASTM D638 弯曲模量 50.0 mm 跨距 3 |
| 2340 |
| MPa |
| ASTM D790 50.0 mm 跨距 3 |
| 2300 |
| MPa |

ISO 178 弯曲应力 屈服, 50.0 mm 跨距 3

93.0

MPa

```
ASTM D790
弯曲应力
94.0
MPa
ISO 178
泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 转轮)
10.0
mg
ASTM D1044
冲击性能
额定值
单位制
测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)
750
J/m
ASTM D256
无缺口悬臂梁冲击 (23°C)
3200
J/m
ASTM D4812
落锤冲击 (23°C)
169
ASTM D3029
拉伸冲击强度6
546
kJ/m
```

ASTM D1822 热性能

额定值 单位制 测试方

测试方法 载荷下热变形温度 1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm

132

ASTM D648 0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm

137

ASTM D648 维卡软化温度

154

ASTM D1525 7 维卡软化温度

145

ISO 306/B120 Ball Pressure Test (123 到 127°C)

通过

IEC 60695-10-2 线形热膨胀系数 - 流动 (-40 到 95°C)

6.8E-5

cm/cm/ ° C

ASTM E831 比热

1260

J/kg/°C ASTM C351 导热系数 0.29

ASTM C177

W/m/K

RTI Elec

80.0

UL 746 RTI Imp

80.0

UL 746 RTI

80.0

UL 746 可燃性

额定值

单位制

测试方法 UL 阻燃等级 (0.8 到 1.7 mm)

V-2

UL 94 灼热丝易燃指数 1.5 mm

850

IEC 60695-2-12 0.75 mm

750

IEC 60695-2-12 热灯丝点火温度 0.75 mm 9

875

IEC 60695-2-13 电气性能

额定值

单位制

测试方法 体积电阻率

> 1.0E17

ohms - cm

ASTM D257 介电强度 (3.20 mm, in Air)

15

kV/mm

ASTM D149 介电常数 50 kHz

3.17

ASTM D150 60 Hz

3.17

ASTM D150 1 MHz

2.96

ASTM D150 耗散因数 50 Hz

9.0E-4

ASTM D150 1 MHz

0.010

ASTM D150 60 Hz

9.0E-4

ASTM D150 相比耐漏电起痕指数(CTI)

PLC 3

UL 746 高电弧燃烧指数(HAI) 8

PLC 1

UL 746 热丝引燃 (HWI)

PLC 3

UL 746

光学性能

额定值

测试方法 折射率

1.586

ASTM D542