

手机按键胶水

产品名称	手机按键胶水
公司名称	东莞市天利粘胶制品有限公司
价格	1.00/支
规格参数	
公司地址	东莞市东城区石井工业区
联系电话	0769-83062282 18666855254

产品详情

一、手机按键胶水特性 天利牌手机按键胶是专业针对硅胶、橡胶、金属、塑料（TPU）类材料的特性而研发生产的弹性体专用胶水；低白化效果优越，是按键粘接的最佳选择，采用进口原料独特增强配方，独特的耐高低温性能，产品粘接后长时间耐高温115度和低温-65度；产品性能稳定，储存期长，广泛应用于高质量要求的按键生产、滑雪板生产等特殊行业。

二、手机按键胶水用途 是手机按键的一款专用胶水，也可应用于硅胶与橡胶粘接，硅胶与金属粘接，橡胶与金属的粘接，金属与TPU的粘接等多用途。

三、手机按键胶水性能参数

型号 颜色 类型 粘度 (Mpa.s) 固化速度 (初固/全固) 拉伸强度 (Mpa) 工作温度 保存
0-25) 包装 无色透明 乙基 40-60 8~10s/24h
20 -
65~115 12个月 20g

四、手机按键胶使用指南 要想获得最好的粘接性能，被粘接的材料表面应当清洁干净，除去油脂、铁锈等，保持表面干燥，清洗方法是以丙酮或三氯乙烯等清洗剂擦拭。在被接着面滴一小滴接着剂，马上进行粘接，并保持至硬化为止，硬化时间从数秒到数分不等。约30分钟即可达到实用强度，24小时后可达到最高强度。多余的胶粘剂可用天利牌清洗剂，硝基甲烷或丙酮溶解。

五、手机按键胶水注意事项

点胶时不能带手套操作，因为手套和胶液发生反应产生的高热量会伤及手。如不小心渗入眼睛，切忌用手搓揉，应立即用大量清水冲洗或用温热毛巾热敷，使眼皮发汗自然分开，切勿强行拉开，严重者并送医院紧急处理；皮肤接触时以温肥皂水浸泡，以丙酮、天利系列解胶剂去除。该胶水具有挥发刺激性，大量使用时，工作场所请保持通风。有大量胶液泄漏时，可以用水固化后再刮除。

六、手机按键胶水贮存条件 必须放置于儿童接触不到的地方，避免阳光直接照射。本产品的理想储存条件是放在8-21 温度范围内的阴凉干燥处，于原包装内存放。

对于未开封的胶粘剂最佳存储温度是2-8 。

对于冰箱中贮存的产品，在开封使用之前，应当使之回升到室温再使用。

为避免污染未使用的胶液，不要将任何胶液倒回原包装内。