

## (供应) 电熔纯铝酸钙水泥

产品名称	(供应) 电熔纯铝酸钙水泥
公司名称	开封特耐股份有限公司销售中心
价格	.00/个
规格参数	型号:纯铝酸钙水泥 种类:纯铝酸钙水泥 规格: - -
公司地址	中国 河南 开封市 开封市
联系电话	86 0371 64109226 13937808186

## 产品详情

型号	纯铝酸钙水泥	种类	纯铝酸钙水泥
规格	- -	材质	纯铝酸钙水泥
粒度	500 (目)	适用范围	建筑

### 电熔纯铝酸钙水泥

以氧化铝粉和精选石灰石为原料，经过电弧炉融炼制取熟料，再经细磨制成成品。“凯特”牌电熔纯铝酸钙水泥，稳定的凝结时间，使它成为国内外浇注料厂家的首选品牌。

### 电熔纯铝酸钙水泥

牌号		al-65	al-70	al-75
性能指标	化学成份(%)			
	al <sub>2</sub> o <sub>3</sub>	63.5-66.5	68.5-71.5	73.5-76.5
	cao	32.5-34.0	26.5-30.5	24.0-26.0
	sio <sub>2</sub>	0.5		
	fe <sub>2</sub> o <sub>3</sub>	0.5		

比表面积(cm <sup>2</sup> /g)	5000	5000	5500	7000
凝结时间	初凝(min)	40	45	30
	终凝(h)	6	6	6
24h养护强度(mpa)	抗折	6.0	5.0	4.5
	抗压	45.0	40.0	40
耐火度(°c)		1560	1560	1790
检验标准	ktb01013-2004			
包装	内塑外编25kg/袋			
用途	用于不定形耐火材料			

高铝水泥ca-50h

项目		单位	指标
化学指标	al <sub>2</sub> o <sub>3</sub>	%	53.00
	cao	%	33.00
	sio <sub>2</sub>	%	6.0
	fe <sub>2</sub> o <sub>3</sub>	%	2.50
	tio <sub>3</sub>	%	3.5
比表面积		cm <sup>2</sup> /g	4000
初凝时间		min	90
终凝时间		h	6
抗折强度	1(天)	mpa	8.0
	3(天)	mpa	10.0
抗压强度	1(天)	mpa	70.0
	3(天)	mpa	80.0
耐火度		°c	1400
检验标准	ktb01013-2004		
包装	内塑外编25kg/袋(或根据客户要求)		
用途	用于水泥结合浇注料		