

双组份聚氨酯弹性密封胶

产品名称	双组份聚氨酯弹性密封胶
公司名称	天津市天大华盛化工材料有限公司
价格	55.00/支
规格参数	
公司地址	天津市南开区红旗南路金合园底商
联系电话	86-02223345816 13602036659

产品详情

产品名称：双组份聚氨酯弹性密封胶

我公司研制的双组份密封胶，既具有优异的防水防腐性能，又有良好的粘结性、耐变形性和耐老化性，用于混凝土裂缝和金属材料间缝密封，经大量工程使用，获得用户的好评。

一、产品应用领域：

1. 各类斜、平屋面、天沟等部位裂缝。
2. 各类桥梁、码头混凝土、金属缝，地脚螺栓等的密封。
3. 各种水工构筑物缝等。

二、产品特点：

1. 施工简便，只需在室温下将A、B两组份按比例混合均匀即可施工。
2. 使用范围广，可用于多种工程裂缝的嵌缝。
3. 与混凝土、金属材料等具有良好的粘结性能，固化后形成无缝、完整的防睡、防腐层。
4. 材料弹性优越，能很好的适应基础的变形。
5. 维修容易、省时、省力、费用低。

6. 使用寿命长，可达十年以上

三、施工方法：

1. 基面应无浮锈、尘土、有无、水分等。
2. 将底涂液在基面薄涂一道。
3. 中层胶A：B=1:4比例混合均匀，混合时应应尽量避免带入气泡，每次不宜多配，现用现配。

1. 用灰刀活刮板将中层较厚可分多次涂刮。
2. 待最后一道中层胶初凝后，再刮一道面胶，比例为A:B=1:2,若粘度打可加5%的二甲苯。

四、产品包装与贮藏：

1. 本产品底涂液为单组份包装，中、面层胶为A、B两组份分别包装。
2. 产品应在阴凉、通风、干燥、无雨淋的条件下保存。
3. 自生产之日起，产品在密封保存下的保质期为一年。

五、产品技术指标：

项目	指标
外观	A组份为同名粘稠液体 B组份为各色色浆
固含量（%）	94
拉伸强度（MPa）	1.90~4.00
延伸率（%）	400~1000
与混凝土粘结强度（MPa）	2.0~4.0
与金属材料粘结强度（MPa）	2.0~4.0

表干 (h)	12.0
实干 (h)	24.0
不透水性	0.3MPA30分钟不透水
低温柔性	-30 下恒温2h, 绕 10mm轴棒, 不开裂
抗冲击强度 (MPa)	5.0
耐撕裂强度 (N/mm)	8~20
耐腐蚀性	2%HCl、H ₂ SO ₄ 、H ₃ PO ₄ 、NaOH、氨水、油类浸泡六个月, 涂膜无变化
耐候性	在500W紫外线高压泵灯下直射500h, 膜无变化、龟裂现象